

Optiva Colour - akril latex beltéri falfesték

Optiva Colour - akril latex beltéri falfesték

TÍPUS

Vízhígítású akril latex beltéri falfesték lakóépületek, irodák és közületi helyiségek falainak és mennyezeteinek védő és dekorációs festésére. Teljesen matt fedőréteget képez.

ALKALMAZHATÓSÁG


Lakóépületek, irodák és közösségi helyiségek, iskolák, egészségügyi helyiségek (kórházak, gyermek játszóterek), üzemek és élelmiszeripar, étellel nem érintkező mész- és cementvakolatok, glett, beton, gipszkarton falak és mennyezetek festése. Korábban festett felületek felújítására is alkalmas.

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

Lakóépületek, irodák és közösségi helyiségek, iskolák, egészségügyi helyiségek (kórházak, gyermek játszóterek), üzemek és élelmiszeripar, étellel nem érintkező mész- és cementvakolatok, glett, beton, gipszkarton falak és mennyezetek festése. Korábban festett felületek felújítására is alkalmas.




MŰSZAKI ADATOK



Bázis festék	AP és C
Színskála	Fehér, a Tikkurila Symphony, NCS és más színekártyák engedélyezett színei.
Fényességi fokozat	teljesen matt
Fedőképesség	12 m ² /liter/réteg-ig (A valódi fedőképesség függ a festendő felület minőségétől, nedvszívó képességétől és a felhordás módjától.)
Kanna méretek	0,9l, 2,7L, 9L, 18L
Hígító	Víz
Keverési arány	Vízzel, szükség esetén max. 5%-ban.
Felvitel módja	ecset, henger, szórás
Száradási idő 23°C és 50% relatív páratartalom esetén	kb. 1 óra alatt száraz, átfesthető 4 óra elteltével. (Alacsonyabb hőmérséklet és magasabb páratartalom esetén a száradási idő hosszabb.)
Töltő kapacitás	0,9l, 2,7L, 9L, 18L
Sűrűség	A-bázis: kb. 1,35 g/cm ³ , színtől függően, C-bázis: kb. 1,27 g/cm ³ , színtől függően
Tárolás	Fagytól védendő. Száraz helyen, +5°C-25°C-os hőmérsékleten, jól lezárt dobozban/kannában tárolandó.
Termékkód	C15 3905

Optiva Colour - akril latex beltéri falfesték

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

Festési körülmények	A festendő felület legyen száraz, tiszta, a levegő hőmérséklete legyen 5°C-25°C között, páratartalma pedig 80% alatt.
Előkészítés	<p>Festetlen felületek: A friss vakolt vagy beton felületeket 4 hét száradási és kikeményedési idő elteltével szabad festeni. Távolítsa el a felületről a port, a zsíros, olajos és egyéb szennyeződések. Az egyenetlen felületeket és a felületi hiányosságokat egyenlítse el és töltsse ki a megfelelő töltőanyaggal. Alapozásként hordjon fel egy réteg, max. 30%-ban vízzel hígított Optiva Colort.</p> <p>Korábban festett felületek: Mossa le a felületet és távolítsa el a felületről a zsíros, olajos és egyéb szennyeződések, valamint a laza, lepergő festékrétegeket. Az egyenetlen felületeket és a felületi hiányosságokat egyenlítse el és töltsse ki a megfelelő töltőanyaggal. Alapozásként hordjon fel egy réteg, max. 30%-ban vízzel hígított Optiva Colort.</p> <p>Korábban meszes, vagy enyves festékekkel festett felületek: Az enyves, vagy meszes festéket tökéletesen, a vakolatig távolítsa el. Távolítsa el a felületről a port, a zsíros, olajos és egyéb szennyeződések. Az egyenetlen felületeket és a felületi hiányosságokat egyenlítse el és töltsse ki a megfelelő töltőanyaggal. Ezután alapozza a felületet egy réteg Suprabilit-tel.</p> <p>Ha a festendő felület anyaga laza, alapozza a felületet Suprabilit mélyalapozóval.</p> <p>Figyelem! A festőszalagot festés után azonnal távolítsa el, mielőtt a festék megszáradna. Javasolt leellenőrizni, hogy a glett erős és stabil felületet képzett-e - amennyiben enyhe kézi dörzsöléssel a felület omladozik, vagy ha a glett a tenyéren marad, a felület laza és ajánlott Suprabilittel lealapozni.</p>
Felvitel	A lehetséges színeltérések elkerülése végett biztosítson az egész felületre elegendő, azonos gyártási számú festéket. A festéket nem szükséges hígítani. Felhordás előtt alaposan keverje el a festéket. Hordja fel a festéket ecsettel, hengerrel, vagy szóróval 1-2 rétegben. A gyenge takaróképességű színek esetében lehetséges, hogy további rétegek felhordása is szükséges.
Szerszámok tisztítása	Tisztítás előtt törölje le a szerszámokról a lehető legtöbb festéket, majd mossa le azokat vízzel.
határérték	EU-határérték erre a termékre (Kategória/alkategória): A/a 30 g/l (2010). A termék max. 30 g/l VOC-t tartalmaz.
EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI BESOROLÁS	A termék nem minősül veszélyes árunak. Gyermek kezébe nem kerülhet. Festés után alaposan szellőztesse át a helyiséget, amíg a kellemetlen szag megszűnik. Ezután veheti használatba a helyiséget. További információt lásd a Biztonsági Adatlapon. Biztonsági Adatlap igényelhető a Tikkurila Kft-től.  OPTIVA COLOUR200910
KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS HULLADÉK KEZELÉS	A folyékony hulladékot a csatornába engedni nem szabad. A folyékony hulladékot és a száraz, üres dobozokat/kannákat veszélyesanyag-lerakóhelyre kell szállítani.
SZÁLLÍTÁS	-

A fent említett információk laboratóriumi vizsgálaton és gyakorlati tapasztalaton alapulnak, amelyeket a termékismertetőben megadott időpontban ellenőriztek. A termék minőségét gyári rendszerünk garantálja, amely megfelel az ISO 9001-es minőségbiztosítási rendszernek és az ISO 14001-es környezetvédelmi

Optiva Colour - akril latex beltéri falfesték

követelményeknek. Mint a termék gyártója, a termék javaslatainktól eltérő vagy nem megfelelő módon történő használatából adódó sérülésekért nem vállalunk felelősséget.

Tikkurila Kft. • H-1097 Budapest • Gyáli út 27-29. Ügyfélszolgálat: 06-40/200-701 • Fax: (36-1) 348 3070
Adószám: 10510153-2-43 • Cg.01-09-072793 • e-mail: info@tikkurila.hu • www.tikkurila.hu