

MERIT SANDING, MERIT SEALER, MERIT SEALER W

TERMÉKTÍPUS	Egykomponensű alapozó lakk, amelyben a savkatalizátor gyárilag benne van.										
EMISSZIÓS BESOROLÁS	A termék megfelel a 55 666 DIN norma előírásainak, formaldehid tartalma max. 0,12 mg/m ³ a levegőben.										
A TERMÉK KIEMELT TULAJDONSÁGAI ÉS JAVASOLT FELHASZNÁLÁSI TERÜLETE	<ul style="list-style-type: none">Gyorsan száradó alapozó lakk, könnyen csiszolható. A Merit Sanding-nek van a legjobb csiszolhatósági tulajdonsága.UV-védő adalékot tartalmaz.A Merit Sanding és a Merit Sealer megtartja a fa természetes világos színét. A Merit Sealer W kifehéríti a fa színét.Felhasználható bútorok, ajtók és egyéb hasonló fa felületekre beltérben.										
MŰSZAKI ADATOK											
Szárazanyag-tartalom	Kb. 22 % tömegre, 34 % térfogatra vetítve. (Merit Sealer 29 % tömegre vetítve)										
Fajsúly	1,0 kg/liter										
Termékkódok	005 2722, 005 2724 és 005 2726.										
Javasolt anyagfelhasználás és elméleti kiadósság	<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Javasolt anyagfelhasználás (hígítatlanul)</th><th>Elméleti kiadósság</th></tr><tr><th>nedves / egy réteg</th><th>elméleti szárazréteg vastagság</th><td></td></tr></thead><tbody><tr><td>125 g/m²</td><td>25 µm</td><td>7-8 m²/l</td></tr></tbody></table>	Javasolt anyagfelhasználás (hígítatlanul)		Elméleti kiadósság	nedves / egy réteg	elméleti szárazréteg vastagság		125 g/m ²	25 µm	7-8 m ² /l	
Javasolt anyagfelhasználás (hígítatlanul)		Elméleti kiadósság									
nedves / egy réteg	elméleti szárazréteg vastagság										
125 g/m ²	25 µm	7-8 m ² /l									
Eltarthatóság (+ 23 °C)	A gyakorlati kiadósság függ a felhordási technológiától, a festési körülményektől, a festendő felület alakjától és felületi érdességétől. 6 hónap										
Felhordás	<table border="1"><thead><tr><th>Felhordási technológia</th><th>Viszkozitás, DIN4</th></tr></thead><tbody><tr><td>Alacsony nyomású szórás</td><td>18-23 s</td></tr><tr><td>Airless szórás</td><td>25-30 s</td></tr><tr><td>Függöny festés</td><td>30-45 s</td></tr><tr><td>Mártás</td><td>20-40 s</td></tr></tbody></table>	Felhordási technológia	Viszkozitás, DIN4	Alacsony nyomású szórás	18-23 s	Airless szórás	25-30 s	Függöny festés	30-45 s	Mártás	20-40 s
Felhordási technológia	Viszkozitás, DIN4										
Alacsony nyomású szórás	18-23 s										
Airless szórás	25-30 s										
Függöny festés	30-45 s										
Mártás	20-40 s										
Száradási idők (110-120 g / m²)	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>50 °C</th><th>70 °C</th><th>IRM</th></tr></thead><tbody><tr><td>Csiszolásszáraz</td><td>20 perc</td><td>10 perc</td><td>3-5 perc</td></tr></tbody></table>		50 °C	70 °C	IRM	Csiszolásszáraz	20 perc	10 perc	3-5 perc		
	50 °C	70 °C	IRM								
Csiszolásszáraz	20 perc	10 perc	3-5 perc								
	Csomagoláskor a hőmérséklet +35 °C alatt legyen.										
	A száradási és átfestési idők függenek a filmvastagságtól, a hőmérséklettől, a relatív páratartalomtól és a szellőzéstől.										
Hígító	1033-as vagy 1035-ös jelzű számú hígítók.										
Szerszámok tisztítása	1033-as vagy 1035-ös jelzű számú hígítók.										
Fényesség	Matt										

MERIT SANDING, MERIT SEALER, MERIT SEALER W

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

Felhordás	Használat előtt a terméket alaposan keverje fel. A kívánt viszkozitás eléréséhez hígítsa 1033-as vagy 1035-ös jelzű hígítóval. Függenyfestéshez nem szükséges hígítani. A keveréshez ne használjon vas edényt. Helyette használjon műanyag, zománcozott vagy savnak ellenálló acél edényt.
Felhordási körülmények	A lakkozandó felület legyen tiszta és száraz. A felhordás és a lakk száradása alatt a környezet hőmérséklete, a lakkozandó felület és a lakk hőmérséklete 18 °C felett legyen, és a relatív páratartalomnak 70% alatt kell lennie.
Illékony szerves vegyület tartalom (VOC)	A lakk illékony szerves vegyület tartalma 630 g/l. A maximum VOC tartalom a felhasználásra kész lakkban (20 %-ban hígítva) 664 g/l.
EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK	Mindig olvassa el a dobozon található információt. További információk a veszélyes tényezőkről és az azok ellen való védekezésről a biztonsági adatlapon szerepelnek. Biztonsági adatlap a Tikkurila Kft.-től igényelhető. Ügyfélszolgálat: 06-40/200-701

Termékkód: 005 2722, 2724, 2726