

Feelings Extra Durable Paint, semi-matt

Feelings Extra Durable Paint, semi-matt

TÍPUS

Vízhígítású, akrilát latex fedőfesték beltéri falak és mennyezetek festésére.

ALKALMAZHATÓSÁG

Beltéri glettel-, beton-, téгла-, vakolt-, gipszkarton-, MDF-, tapéta felületek festésére.

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

Beltéri glettel-, beton-, téгла-, vakolt-, gipszkarton-, MDF-, tapéta felületek festésére. Alkalmas alapozott fém- és fa felületekre illetve korábban alkid vagy savkatalizátoros festékekkel kezelt felületekre.



MŰSZAKI ADATOK



Bázis festék

A és C

Színskála

Fehér, és a Tikkurila Symphony Színkártya színei szerint.

Fényességi fokozat

fél matt

Fedőképesség

5-8 m²/l rétegenként.

A fedőképességet a kezelendő felület érdessége, porózussága, valamint a felhasználás módja és körülményei is befolyásolják.

Kanna méretek

Bázisfesték A: 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l.

Bázisfesték C: 0,9 l, 2,7 l, 9 l.

Hígító

Víz

Felvitel módja

Felhordható ecsettel, hengerrel és szórással. Szükség esetén hígítsa a festéket max. 5%-ban vízzel.

Száradási idő 23°C és 50% relatív páratartalom esetén

Érintésszáraz 2 óra elteltével és átfesthető 4 óra múlva. Végleges kiszáradás 2-3 nap elteltével.

mosásellenállóság

>10.000-szer súrolható (SFS 3755)

vegyi ellenállóság

Jó (ISO 2812-1)

hő ellenállóság

85°C (ISO 4211-2 and ISO 4211-3)

Szárazanyag tartalom

Kb. 40 %

Sűrűség

1.2 kg/l, ISO 2811

Tárolás

Fagytól védendő.

Termékkód

724/5_6001/3

Feelings Extra Durable Paint, semi-matt

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

Festési körülmények	Minden festendő felület legyen száraz, a levegő hőmérséklete legalább +5°C legyen és a levegő relatív páratartalma pedig legyen 80% alatt.
Előkészítés	A festendő felület legyen száraz, tiszta és minden szennyeződéstől mentes (zsír, olaj, piszok, egyéb leváló részek). Használjon megfelelő Tikkurila terméket a penész eltávolításához. A megfelelő Tikkurila töltőanyaggal javítson mindenféle repedést, szeglyukat, illetve simítsa az egyenetlen felületeket. A már festett, fényes felületeket csiszolja át. Bizonyosodjon meg arról, hogy a teljes felület legyen előkészítve.
Alapozás	A még festetlen fal felületeket teljes egészében, illetve a már festett felületeken helyenként, ahol szükséges Feelings Univerzális Alapozóval. A még festetlen fa felületeket alapozza Unica Tapadó Alapozóval, a fém felületeket pedig Unica Fém Alapozóval. A magas páratartalmú helyiségekben Feelings Víztaszító Alapozó használata ajánlott a Feelings Különleges Falfesték használata előtt.
Festés	Használat előtt alaposan keverje fel a festéket. Vigyen fel 2 réteg Feelings Különleges Falfestéket a teljes felületre.
Szerszámok tisztítása	Használat után a szerszámokat tisztítsa azonnal tiszta vízzel vagy Tikkurila Pensselipesu-val.
határérték	(cat A/a) 75g/l (2007)/ 30g/l(2010). Feelings Extra Durable Semi-gloss max. VOC-tartalma: 75g/l.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI BESOROLÁS

A termék összetétele nem indokolja a figyelmeztető jelzést. A használat során megkövetelt a gondos eljárás. A termékről biztonságtechnikai adatlap kérhető.

 [FEELINGS Különleges Falfesték](#)

KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS HULLADÉK KEZELÉS

A folyékony hulladékot a veszélyes hulladékok lerakóhelyére kell szállítani. Az üres, száraz dobozok újra feldolgozhatók, vagy ennek hiányában hagyományos szemétkerakó helyre szállíthatók.

SZÁLLÍTÁS

VAK/ADR -

A fent említett információk laboratóriumi vizsgálaton és gyakorlati tapasztalaton alapulnak, amelyeket a termékismertetőben megadott időpontban ellenőriztek. A termék minőségét gyári rendszerünk garantálja, amely megfelel az ISO 9001-es minőségbiztosítási rendszernek és az ISO 14001-es környezetvédelmi követelményeknek. Mint a termék gyártója, a termék javaslatainktól eltérő vagy nem megfelelő módon történő használatából adódó sérülésekért nem vállalunk felelősséget.

Tikkurila Kft. • H-1097 Budapest • Gyáli út 27-29. Ügyfélszolgálat: 06-40/200-701 • Fax: (36-1) 348 3070
Adószám: 10510153-2-43 • Cg.01-09-072793 • e-mail: info@tikkurila.hu • www.tikkurila.hu