

Taika - Translucent Pearl Glaze (Áttetsző Falfény)

Taika - Translucent Pearl Glaze (Áttetsző Falfény)




TÍPUS Félig áttetsző, vízhígítású, színezhető speciális falfény, gyöngyház hatás kialakítására.

ALKALMAZHATÓSÁG Speciális falfény, gyöngyház hatás kialakítására, bármilyen Tikkurila latex beltéri falfestékekkel (pl. Feelings Beltéri Falfestékekkel) festett felületre. Mivel a Taika Falfény félig áttetsző, ezért az alap színe jelentősen befolyásolja a végső összhatást. Az előnyös megvilágítás kiemeli a különleges hatást.

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT Olyan beltéri falfelületekre, ahol különleges színhatás elérése a cél.

MŰSZAKI ADATOK



Bázis festék	HL és KL
Színskála	A Taika színekártya színeiben.
Fényességi fokozat	félfényes
Építési anyag kibocsátási osztálya	M1
Fedőképesség	Kb. 8 m ² /l. A kiadósságot a kezelendő felület érdessége, porózussága, valamint a felhasználás módja és körülményei is befolyásolják.
Kanna méretek	0,9 l.
Hígító	Víz
Keverési arány	40%-ban vízzel
Felvitel módja	Ecsettel, hengerrel, szórással. A felhordáshoz használjon rövid szőrű hengert. Az ecsetet és a mintázó hengert különböző felületi minták létrehozásához használjuk. Hagyományos szórás: fúvóka méret 1,8 mm
Száradási idő 23°C és 50% relatív páratartalom esetén	24 óra múlva érintésszáraz, kb. 1-2 nap múlva átfesthető. Nedves, hideg idő, valamint vastagabb festék réteg lelassíthatja a száradási időt.
mosásellenállóság	Nedves ruhával törölhető.
hő ellenállóság	+85°C (ISO 4211-3)
Szárazanyag tartalom	Kb. 20%.
Sűrűség	1.1 kg/l árnyalattól függően (ISO 2811)
Tárolás	Fagytól védendő.
Termékkód	818_6075/6

Taika - Translucent Pearl Glaze (Áttetsző Falfény)

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

Festési körülmények	Minden festendő felület legyen száraz, a levegő hőmérséklete legalább +10°C legyen és a levegő relatív páratartalma, pedig legyen 70% alatt.
Előkészítés	Festetlen felület esetén: Távolítsa el a port és a szennyeződést a felületről. Simítsa a felületet Prestia glettel, és amennyiben szükséges, csiszolja a felületet. Távolítsa el a csiszoláskor keletkezett port. Korábban festett felület: Öblítse le óvatosan a felületet vízzel, majd hagyja megszáradni. A kifényesedett, kemény felületet csiszolja matta csiszolópapírral, hogy biztosítsa az optimális tapadást. Távolítsa el a csiszoláskor keletkezett port.
Alapozó réteg	Az alapszín Tikkurila latex (pl. Feelings Beltéri Falfesték) festékből vigye fel a felületre két rétegben. Használjon rövid szőrű hengert és törekedjen a minél vékonyabb réteg létrehozására. Mivel a Taika Falfény félig áttetsző, ezért az alapszín jelentősen befolyásolja a végső összhatást. A Taika Falfényhez ajánlott alapszíneket a Taika színekártyán találja.
Festés	Nagy falfelületen: A Taika Falfényt felhordás előtt alaposan keverje fel. Használjon rövid szőrű hengert. Bőségesen hordja fel a Falfényt, egyszerre egy méter széles területen. A henger segítségével egyenletes, függőleges mozdulatokkal képezzünk sima felületet. Minél vékonyabb rétegre és minél egyenletesebb eloszlásra törekedjen. Használjon festőszalagot a szélek kitakarására és festés után azonnal távolítsa el azt. A hatás fokozásának érdekében két rétegben is alkalmazhatja a Falfényt. Megjegyzés: Ugyan a Taika Falfény használata egyszerű, azonban nagy, összefüggő felületeken a homogén színhatást nehezebb elérni. Mintázó festés: Kisebb területet (kb. 1 m ²) fessen le egyszerre, először, rövid szőrű hengerrel, bőségesen felhordva a festéket. Ezután azonnal, mintázóhenger, szivacs vagy ecset segítségével hozzuk létre a mintát. Alkalmazás előtt gyakorolhatunk egy vastagabb kartonpapíron. A Taika Falfény kiválóan alkalmas festősablonos mintázásra is. További ötleteket és részletes leírásokat a Tikkurila katalógusokban találhat.
Szerszámok tisztítása	Távolítsa el a felesleges Falfényt az eszközökről, majd tisztítsa alaposan vízzel.
Karbantartási útmutató	A Taika falfény kb. egy hónap alatt éri el végső keménységét. Ez alatt az idő alatt ne tisztítsa a felületet. Az egy hónap letelte után tisztítsa a felületet (semleges pH 6-8) mosogatószerrel egy puha rongy segítségével. Öblítse le és szárítsa meg a felületet rögtön a lemosás után.
határérték	EU VOC 2004/42/EC- határérték: (cat A/I) 300g/l(2007)/200g/l(2010) Taika Falfény max. 300g/l VOC-ot tartalmaz.
EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI BESOROLÁS	A termék összetétele miatt nincs szükség veszjelzésekre. A használat során kerülni kell a bőrrel és a szemmel való érintkezést. A termékről biztonságtechnikai adatlap kérhető.
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS HULLADÉK KEZELÉS	A folyékony hulladékot a veszélyes hulladékok lerakóhelyére kell szállítani. Az üres, száraz dobozok újra feldolgozhatók, vagy ennek hiányában hagyományos személtlerakó helyre szállíthatók.
SZÁLLÍTÁS	VAK/ADR -

Taika - Translucent Pearl Glaze (Áttetsző Falfény)

A fent említett információk laboratóriumi vizsgálaton és gyakorlati tapasztalaton alapulnak, amelyeket a termékismertetőben megadott időpontban ellenőriztek. A termék minőségét gyári rendszerünk garantálja, amely megfelel az ISO 9001-es minőségbiztosítási rendszernek és az ISO 14001-es környezetvédelmi követelményeknek. Mint a termék gyártója, a termék javaslatainktól eltérő vagy nem megfelelő módon történő használatából adódó sérülésekért nem vállalunk felelősséget.

Tikkurila Kft. • H-1097 Budapest • Gyáli út 27-29. Ügyfélszolgálat: 06-40/200-701 • Fax: (36-1) 348 3070
Adószám: 10510153-2-43 • Cg.01-09-072793 • e-mail: info@tikkurila.hu • www.tikkurila.hu