

TEMADUR ACCELERATOR

TERMÉKTÍPUS

Száradást gyorsító adalékanyag.

A TERMÉK KIEMELT TULAJDONSÁGAI ÉS JAVASOLT FELHASZNÁLÁSI TERÜLETE

- ◆ Elősegíti a TEMADUR 20, 50 és 90 poliuretán festékek és a TEMADUR CLEAR lakk gyorsabb kikeményedését.
- ◆ Javítja a festett felületek szerelhetőségét.
- ◆ Nem használható a TEMADUR HB poliuretán festékekhez.

MŰSZAKI ADATOK

Sűrűség

0,9 kg/liter

Termékkód

990 0746

Javasolt mennyiség

Maximum 10 % (a térfogat szerint) a festék / edző keverékben.

Száradási időt befolyásoló tényezők

Adalékanyag mennyisége (+23 °C)	0%	5%	10%
Fazékidő	4 óra	1 óra	½ óra
Szerelhető	24 óra	8 óra	4 óra

Használati utasítások

A festék és az edző összekeverése után kell hozzáadni a kívánt adalékanyag mennyiséget. Szükség szerint 1048-as jelzőszámú hígítóval lehet hígítani, majd gondosan össze kell keverni. Vegye figyelembe a lerövidült fazékidőt és késedelem nélkül kezdje meg a festést.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

Mindig olvassa el a dobozon található információt. További információk a veszélyes tényezőkről és az azok ellen való védekezésről a biztonsági adatlapon szerepelnek.

Biztonsági adatlap a Tikkurila Kft.-től igényelhető.
Ügyfélszolgálat: 06-40/200-701

CSAK SZAKEMBEREK RÉSZÉRE!

A fent említett információk laboratóriumi vizsgálaton és gyakorlati tapasztalaton alapulnak, amelyeket a termékismertetőben megadott időpontban ellenőriztek. A termék minőségét gyári rendszerünk garantálja, amely megfelel az ISO 9001-es minőségbiztosítási rendszernek és az ISO 14001-es környezetvédelmi követelményeknek.

Termékkódok: 990 0746