

# TEMAFLOOR 50

## TERMÉKTÍPUS

Kétkomponensű, epoxi festék.

## A TERMÉK KIEMELT TULAJDONSÁGAI ÉS JAVASOLT FELHASZNÁLÁSI TERÜLETE

- Ajánlott új és régi úszómedencék festésére.

## MŰSZAKI ADATOK

### Szárazanyag-tartalom

Kb. 40%

### Sűrűség

1,2 kg/liter (keverék)

### Keverési arány és termék kódok

Gyanta	4 térfogatrész	100-as széria
Edző	1 térfogatrész	008 4010

### Fazékidő (+23 °C)

Kb. 6 óra (összekeverés után)

### Anyagszükséglet

Anyagszükséglet átlagos padlók esetén.

Alapozás:	5-8 m <sup>2</sup> /liter
Fedőréteg:	8-10 m <sup>2</sup> /liter

A gyakorlati kiadósság függ a burkolni kívánt felület porózusságától, simaságától és a felhordási technológiától.

### Száradási idők (+23 °C)

Porszáraz	1 óra
Átfesthető	8 óra – 2 nap
Könnyű terhelés	24 óra
Teljes kikeményedés	7 nap

### Hígító és szerszámok tisztítása

1031-es jelzőszámú hígító

### Fényesség

Magasfényű

### Színek

Szürke 229, fehér 201, és uszoda-kék; Laguna 252 (kb. megegyezik a MONICOLOR NOVA színekártya H034-es színével).  
A napfény hosszútávon hatással van a bevonat árnyalatára és fényességére.

### Illékony szerves vegyület tartalom (VOC)

A festékkeverék illékony szerves vegyület tartalma 565 g/liter.  
A maximum VOC tartalom a készrekevert festékben (25 térfogat%-ban hígítva) 625 g/l.

# TEMAFLOOR 50

## HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

### Felület-előkészítés

#### Új beton

Távolítsunk el minden cementtejet, laza, málló részt a beton padlóról csiszolással, acélszemcsés szórással vagy savmaratással. Az adott helyiséghez legalkalmasabb tisztítási módszert kell választanunk. Csiszolást követően a port porszívóval alaposan távolítsuk el. Savmaratáshoz használjunk hígított sósavat (1 rész tömény sósav 4 rész víz), majd alaposan öblítsük a felületet bőven vízzel, és hagyjuk jól megszáradni.

#### Régi beton

Távolítsuk el a felületről minden olajat, zsírt, morzsálódó vagy szennyező anyagot FONTECLEAN AL detergens használatával. Csiszolással vagy szemcsesugaras tisztítással távolítsuk el a régi, fellazult festékréteget. Tisztítsuk ki a mélyedéseket és repedéseket. Távolítsuk el a felületről a leváló részeket és a port.

### Felhordási körülmények

A beton nedvességtartalma ne haladja meg a 3 súly %-ot. A festés és a festék száradása alatt a felület, a festék hőmérséklete legyen + 10°C felett. A levegő relatív páratartalma ne haladja meg a 80%-ot

### Komponensek összekeverése

A megfelelő mennyiségű komponenseket a használat előtt alaposan keverje össze (kb. 2 percig). Használjon kis sebességű gépi keverő-berendezést a keveréshez. Az összekeverés után várjon kb. 10 percet mielőtt hozzákezd a munkához. Amennyiben nem elégséges hosszúságú a keverés, vagy a keverési arány nem megfelelő, úgy a festett felület száradása egyenetlen lesz, legyengítve ezzel a bevonat tulajdonságait és veszélyeztetve a felhordás sikerét.

### Alapozás

Alapozáshoz használjon 20-25 %-ban hígított TEMAFLOOR 50 festéket. Öntse a padlóra és hordja fel a felületre egyenletesen gumi lehúzóval, és szintezze hengerrel.

### Tapasztás

Tapassza ki a réseket, repedéseket COLOFILL epoxi töltőanyaggal vagy TEMAFLOOR 200 vagy 210 betonlakk és száraz, tiszta homok keverékével (szemcseméret  $\varnothing$  0,1 –0,6 mm). Annyi homokot adjon a lakkhoz, amennyi a töltőanyag elkészítéséhez szükséges. A tapasztott réseket is a környező padló szintjére kell csiszolni.

### Fedőréteg

A fedőréteget 8 órával az alapozás után kell felhordani. A 48 óránál régebben lealapozott felületet a további munkálatok előtt fel kell csiszolni. Öntse a lakkot a padlóra és hordja fel hengerrel.

### EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

Mindig olvassa el a dobozon található információt. További információk a veszélyes tényezőkről és az azok ellen való védekezésről a biztonsági adatlapon szerepelnek.

Biztonsági adatlap a Tikkurila Kft.-től igényelhető.