

PINJASOL COLOR

TERMÉKTÍPUS

Áttetsző alapozó olaj.

A TERMÉK KIEMELT TULAJDONSÁGAI ÉS JAVASOLT FELHASZNÁLÁSI TERÜLETE

- Aktív adalékanyagot tartalmaz, mely meggátolja a penész, gomba kialakulását a fa felületén.
- Alkalmas fa ablakkeretek, bejárati ajtók, szegélylécek kezelésére.

MŰSZAKI ADATOK

Szárazanyag-tartalom

Kb. 11 % térfogatra, 14 % tömegre vetítve.

Sűrűség

Kb. 0,82 kg/liter

Termékkód

292-es széria

Elméleti fedőképesség

8 – 10 m²/l (100 µm).

A gyakorlati fedőképesség függ a felhordás módjától, a festési körülményektől és a festendő felület alakjától és érdességétől.

Eltarthatóság (+23 °C)

6 hónap.

Felhordás

Felhordási technológia	Viszkozitás, DIN 4
Mártásos festés	Szállítási viszkozitás
Szórás	Szállítási viszkozitás
Ecsetelés	Szállítási viszkozitás

Száradási idők (110-120 g/m²)

	20 °C
Rakodható, után	6-12 óra
Csomagolható, után	24 óra

Figyelem! A C-bázisból készült színek lassabban száradnak.

A száradási idő függ a levegő hőmérsékletétől és páratartalmától. A színezett Pinjacolor lassabban szárad, mint a színtelen.

Hígító

1054-es jelzőszámú hígító.

Szerszámok tisztítása

1054-es jelzőszámú hígító.

Fényességi fokozat

Matt.

Színek

Áttetsző. A Valtti Color színekártya színeiben (limitált színek) színezhető.

PINJASOL COLOR

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

- Felhordás** Használat előtt alaposan keverje fel. A termék felhasználásra kész. Amennyiben szükséges hígítsa 1054-es jelzű számú hígítóval.
- Felhordási körülmények** A kezelendő felület legyen tiszta és száraz, a fa nedvességtartalma, pedig legyen 20 % alatt. A kezelés és a lazúr száradása alatt a környezet hőmérséklete, a kezelendő felület és az olaj hőmérséklete legyen legalább +5 °C, és a relatív páratartalom legyen 80% alatt.
- Illékony szerves vegyület tartalom (VOC)** Az olaj illékony szerves vegyület tartalma 730 g/l.
A maximum VOC tartalom a felhasználásra kész olajban 730 g/l.
- EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK** Mindig olvassa el a dobozon található információt. További információk a veszélyes tényezőkről és az azok ellen való védekezésről a biztonsági adatlapon szerepelnek.
- Biztonsági adatlap a Kft.-től igényelhető. **Ügyfélszolgálat: 06-40 200-701**