

Valtti Opaque (Vízhígítású Favédőfesték)

Valtti Opaque (Vízhígítású Favédőfesték) - Opaque wood finish



TÍPUS

Vízhígítású, félmatt, alkid erősítésű akril festék, külső fafelületekhez. Időjárásálló, rugalmas, a fa korhadása és penészesedése ellen védelmet nyújtó, víztaszító és tartós bevonatot képez.


ALKALMAZHATÓSÁG

Fafelületek fedőfestésére, ablakok, ajtók, nem záródó felületeire, rönkházakra, kerítésre, tárolókra és kerti bútorokra. Korábban Valtti Opaque-al festett, vagy lakkozott fafelületek újrafestésére is kitűnően alkalmazható.

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

Fafelületek fedőfestésére, ablakok, ajtók, nem záródó felületeire, rönkházakra, kerítésre, tárolókra és kerti bútorokra. Korábban Valtti Opaque-al festett, vagy lakkozott fafelületek újrafestésére is kitűnően alkalmazható.

MŰSZAKI ADATOK



Bázis festék

VVA és VC

Fényességi fokozat

félmatt

Fedőképesség

Csiszolt fa esetén rétegenként 8-10, gyalult fa esetén 4-8 m²/liter. A mindenkori fedőképességet befolyásolja a felület mintázata, porózussága és a fa nedvességtartalma.

Kanna méretek

0.9 l, 2.7 l, 9 l és 18 l

Hígító

Víz

Felvitel módja

Ecsettel vagy szórással.
Magasnyomású szórás esetén:
-fúvóka 0,018"-0,023"
-hígító: víz 0-10tf%

Száradási idő 23°C és 50% relatív páratartalom esetén

Kb. 1 óra múlva érintésszáraz, 2 óra múlva újrafesthető.

Szárazanyag tartalom

Kb. 37%, szintől függően.

Sűrűség

1.2 kg/l, ISO 2811

Tárolás

Fagytól védendő.

Valtti Opaque (Vízhígítású Favédőfesték)

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

- Festési körülmények** Minden festendő felület legyen száraz, a levegő hőmérséklete legalább +5°C, a levegő relatív páratartalma legfeljebb 80%-os.
- Előkészítés** A felület legyen tiszta, száraz, zsiradéktól, olajtól, viasztól mentes. Az egyenetlen felületeket le kell csiszolni. Kezeljük a csomókat Tikkurila Knotting Lacquer-rel Az új, vagy kezeletlen fafelületeket Valtti Baseszel alapozzuk. A fényes felületeket csiszoljuk le. Minden fémfelületet kezeljük Unica Metal Primer-rel.
- Alapozás** Alapozza az egész új felületet, és alapozza pontokban a korábban már festett, helyenként csupasz fafelületet Valtti Base alapozó olajjal.
- Használja az Unica Tapadó Alapozót, más néven az Otextet az olyan fafelületek alapozására, amelyek esetlegesen átszivárgó vegyi anyagokat tartalmaznak, amik foltosodást okozhatnak a lefestett felületen. Alapozza az összes festetlen fémfelületet és az esetlegesen rozsdásodó pontokat Rostex-szel.
- Megjegyzés: A különösen a világos színek esetén tapasztalható színvesztés jelentkezhet a csomókon és az esetleges gyantás felületeken. A felület előkészítését tekintve fordítson különösen nagy figyelmet a következő fafajtákra: tölgy, teak, cédrus, Douglas fenyő, mahagóni és idigbo, stb. Ezek a fafajták olajat és vízben oldódó tannint tartalmaznak, amely anyagok befolyásolhatják a termék megtapadását, száradását és kikeményedését, vagy okozhatják a felület színvesztését.
- Festés** Alapozza az egész új felületet, és alapozza pontokban a korábban már festett, helyenként csupasz fafelületet Valtti Base alapozó olajjal.
- Használja az Unica Tapadó Alapozót, más néven az Otextet az olyan fafelületek alapozására, amelyek esetlegesen átszivárgó vegyi anyagokat tartalmaznak, amik foltosodást okozhatnak a lefestett felületen. Alapozza az összes festetlen fémfelületet és az esetlegesen rozsdásodó pontokat Rostex-szel.
- Megjegyzés: A Valtti Base-t kell használni az összes olyan kültéri fafelületre, amelyet előzőleg nem kezeltek egy elfogadott konzerváló anyaggal, vagy nem vákuum-impregnáltak. Használjon a festékből bőségesen a бүtű részeken.
- A Valtti Opaque-ot használat előtt alaposan keverje fel, majd ecsettel vigye fel 1 vagy 2 rétegben a felületre, a megfelelő színhatás elérése érdekében. Az ecsettel való használathoz a festéket 5%-ban hígíthatjuk vízzel. A szórással való alkalmazáshoz 10%-ban hígíthatjuk vízzel. A Valtti Opaque-kel való festéshez a polyester és nylon ecsetek a legalkalmasabbak. A végső szín mélysége függ a fa típusától és a felület eredeti színétől.
- Szerszámok tisztítása** Használat után a szerszámokat tisztítsa azonnal vízzel.
határérték (cat A/e) 130g/l(2010)

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI BESOROLÁS

Xi, irritatív Veszélyes anyag tartalom: oktil-izotiazolin



Irritatív

KÖRNYEZETVÉDELMEML ÉS HULLADÉK KEZELÉS SZÁLLÍTÁS

A folyékony hulladékot a veszélyes hulladékok lerakóhelyére kell szállítani. Az üres, száraz dobozok újra feldolgozhatók, vagy ennek hiányában hagyományos szemétkerakó helyre szállíthatók.

VAK/ADR -

A fent említett információk laboratóriumi vizsgálaton és gyakorlati tapasztalaton alapulnak, amelyeket a termékismertetőben megadott időpontban ellenőriztek. A termék minőségét gyári rendszerünk garantálja, amely megfelel az ISO 9001-es minőségbiztosítási rendszernek és az ISO 14001-es környezetvédelmi követelményeknek. Mint a termék gyártója, a termék javaslatainktól eltérő vagy nem megfelelő módon történő használatából adódó sérülésekért nem vállalunk felelősséget.

Valti Opaque (Vízhígítású Favédőfesték)

Tikkurila Kft. • H-1097 Budapest • Gyáli út 27-29. Ügyfélszolgálat: 06-40/200-701 • Fax: (36-1) 348 3070
Adószám: 10510153-2-43 • Cg.01-09-072793 • e-mail: info@tikkurila.hu • www.tikkurila.hu