

Panssarimaali (festék)

Panssarimaali (festék)



TÍPUS	Aktív rozsdagátló pigmenteket tartalmazó alkidfesték.
ALKALMAZHATÓSÁG	Horganyzott, könnyű fém- és acélfelületek kültéri festésére alkalmas a használati utasítás szerint.
FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT	Bádogtetők, ereszcatornák, vízvezetők, burkolólemezek, korlátok és acélszerkezetek.


MŰSZAKI ADATOK



Bázis festék	A és C
Színskála	Panssarimaali alkidfesték színekártyája. Monicolor Nova színekártya A-val és C-vel jelölt színeiben színezhető. (A kivételeket ellenőrizze a Használati Utasítások Kézikönyvében.)
Fényességi fokozat	félfényes
Fedőképesség	Kb. 8-12 m ² /l. A fedőképességet a kezelendő felület érdessége, porózussága, valamint a kezelés módja és körülménye befolyásolják.
Kanna méretek	Bázis festékek: A és C: 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l Standard színek: 1 l, 3 l, 10 l, 20 l.
Hígító	lakkbenzin 1050
Keverési arány	amennyiben szükséges, hígítsa max. 5%-ban 1050-es lakkbenzinnel.
Felvitel módja	Ecsetelés, szórás vagy tedihengerlés.
Száradási idő 23°C és 50% relatív páratartalom esetén	A felület 3-5 órán belül száraz. Következő napon újrafesthető.
Kopásállóság	Jó.
időállóság	Jó.
vegyi ellenállóság	Ellenáll a terpentinnel, a lakkbenzinnel és a háztartási szpirituszokkal, azonban nem tűri a nitro bázisú hígítót.
hő ellenállóság	80°C, ISO 4211-3.
Ellenállás olajoknak és zsíroknak	Tűri a kenőolajat és a kenőzsírokat.
Szárazanyag tartalom	Kb. 55%
Sűrűség	1,0 - 1,3 kg/l színtől függően, ISO 2811
Tárolás	Tűri a hidegben történő tárolást és szállítást.
Termékkód	400_6001/3

Panssarimaali (festék)

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

Festési körülmények	A mosást, a locsolást vagy az esőt követően a befestendő felület legyen száraz. A levegő hőmérséklete ne csökkenjen +5°C alá, a levegő relatív páratartalma ne emelkedjen 80% fölé. A felület hőmérséklete nem emelkedhet 40°C-nál magasabbra, mert a forró felületről az oldószer túlzottan gyorsan elpárolog és a festéken légbuborékok jelennek meg, gyengül a tapadóképesség. Úgy időzítse a festést, hogy a festék filmhártyájának felülete az esti harmat leszállta előtt megszilárdulhasson.
Előkészítés	Festetlen felület: az esetlegesen elrozsdásodott felületeket kaparóvassal és drótkefével St 2-es fémtisztasági fokig tisztítsa le. A felületről mosószerrel mossa le a szennyeződések, a sóoldatokat, a zsírt és az olajat. Gondosan öblítse le vízzel, majd hagyja alaposan megszáradni. Dörzsöléssel távolítsa el az esetleges fehér rozsdát. Az alumínium felületét érdesíteni kell a festést megelőzően. A rozsdától megtisztított felületeket Panssarimaali alkid festékkel kell helyileg átkenni. Ezt követően 1-2 rétegben fesse át az egész felületet Panssarimaali alkid festékkel. Két rétegben történő felhordás különösen ajánlott rossz állagú felületek esetében. Korábban festett felületek: kaparással vagy drótkefével St 2-es fémtisztasági fokig tisztítsa meg a felületet a leváló festéktől és az esetleges rozsdától. Majd mossa le mosószerrel, gondosan öblítse le vízzel és hagyja megszáradni. A rozsdától megtisztított felületeket Panssarimaali alkid festékkel kell helyileg átkenni. A fedőfestés is Panssarimaali alkid festékkel 1-2 rétegben történjen.
Festés	A felhasználást megelőzően gondosan keverje fel a Panssarimaali alkid festéket, és szükség szerint 1050-es lakkbenzinnel 5%-ban hígítsa. Ecseteléssel, hengerléssel vagy szórással vigye fel a festéket. A hengerelt felületet ecsettel kell lesimítani. Az esetleges árnyalati különbségek elkerülése végett egy edénybe kielégítő mennyiségű festéket készítsen elő egy adott egységes felület kialakítása érdekében. A festett felület csúszóssága úgy csökkenthető, hogy a festékbe a Panssarimaali alkid festékhez tartozó 150 g/10 l csúszásgátló port kevernek. A csúszásgátló alkalmazásakor a festés mindenképpen két rétegben történjen, amelyből az utóbbi réteg tartalmazza a csúszásgátló adalékot.
Szerszámok tisztítása	Festőszerszámok tisztítása 1050-es lakkbenzinnel vagy Tikkurila Pensselipesu-val.
Karbantartási útmutató	Handle the surface with care, ultimate durability and hardness is reached in approx. a moth under normal circumstances. If cleansing is needed, use a soft brush, a mop or a damp cleaning cloth. After 1 month the surface can be cleansed with Huoltopesu (mixing ratio: 1 part of Huoltopesu to 10 parts of water). Clean soiled surfaces and stains with Huoltopesu (1:1). Rinse the surface carefully after maintenance and let it get dry.
határérték	(cat A/i) 500g/l(2010) Panssarimaali max. VOC-tartalma: 500g/l.
EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI BESOROLÁS	Gyúlékony! Oldószeres benzint és báriumos pigmenteket tartalmaz, aromatartalma kb. 17%. BELÉLEGZÉSE ÉS NYELŐCSŐBE KERÜLÉSE AZ EGÉSZSÉGRE ÁRTALMAS. Gyermeknek kezébe nem kerülhet! Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni az edényzetet vagy a címkét. Kerülje az oldószeres gőzök és a szórásakor keletkező ködpára belélegzését. Gondoskodjon a hatékony szellőztetésről. A termékről biztonságtechnikai adatlap kérhető.
 Ártalmas	
KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS HULLADÉK KEZELÉS	A termék nem önthető csatornába, a vízrendszerbe, sem a talajba. A folyékony festék-hulladék a veszélyes hulladékok lerakóhelyére szállítandó. Az üres, száraz festékesdobozok újrafeldolgozhatók, vagy ilyen lehetőség hiányában hagyományos szemétként lerakó helyre szállítandók.
SZÁLLÍTÁS	VAK/ADR 3 III

Panssarimaali (festék)

A fent említett információk laboratóriumi vizsgálaton és gyakorlati tapasztalaton alapulnak, amelyeket a termékismertetőben megadott időpontban ellenőriztek. A termék minőségét gyári rendszerünk garantálja, amely megfelel az ISO 9001-es minőségbiztosítási rendszernek és az ISO 14001-es környezetvédelmi követelményeknek. Mint a termék gyártója, a termék javaslatainktól eltérő vagy nem megfelelő módon történő használatából adódó sérülésekért nem vállalunk felelősséget.

Tikkurila Kft. • H-1097 Budapest • Gyáli út 27-29. Ügyfélszolgálat: 06-40/200-701 • Fax: (36-1) 348 3070
Adószám: 10510153-2-43 • Cg.01-09-072793 • e-mail: info@tikkurila.hu • www.tikkurila.hu