

AKVI WOOD STAIN

TERMÉKTÍPUS

Gyorsan száradó, víz-hígítású, impregnáló alapozó fa felületekre.

A TERMÉK KIEMELT TULAJDONSÁGAI ÉS JAVASOLT FELHASZNÁLÁSI TERÜLETE

- Aktív adalékanyagot tartalmaz, mely meggátolja a penész, gomba kialakulását a fa felületén.
- Fa ablakok, bejárati ajtók és egyéb fa felületek kezelésére.

MŰSZAKI ADATOK

Szárazanyag-tartalom

Kb. 10 % térfogatra, 11 % tömegre vetítve.

Sűrűség

1,0 kg/liter (keverék)

Termékkód

314 6909

Javasolt anyagfelhasználás és elméleti kiadósság

Javasolt anyagfelhasználás (hígítatlanul)		Elméleti kiadósság
nedves / egy réteg	elméleti szárazréteg vastagság	
80 g/m ²	10 µm	12-14 m ² /l

A gyakorlati kiadósság függ a felhordási technológiától, a festési körülményektől, a festendő felület alakjától és felületi érdességétől.

Eltarthatóság (23 °C-on)

12 hónap.

Felhordás

Felhordási technológia	Viszkozitás, DIN 4
Mártásos festés	Szállítási viszkozitás
Szórás	Szállítási viszkozitás
Locsolás	Szállítási viszkozitás

Száradási idők (100-120 g / m²)

	20 °C	50 °C
Csiszolható, után	10-60 perc	5-20 perc

A száradási és átfestési idők függenek a filmvastagságtól, a hőmérséklettől, a relatív páratartalomtól és a szellőzéstől.

Hígító

Víz vagy Akvi Thinner.

Szerszámok tisztítása

Víz.

Színek

Áttetsző. A termék az Akvi Tone és TEMASPEED FONTE színező rendszerekkel színezhető, a Valtti illetve Akvi Tone lazúr színekártya színei szerint.

AKVI WOOD STAIN

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

- Felhordás** Használat előtt alaposan keverje fel. Kerülje a habosodást. Amennyiben szükséges, hígítsa desztillált vízzel vagy csapvízzel. Hagyja használat előtt egy kicsit ülepedni, azonban hosszabb munkafolyamat alatt időközönként keverje át.
- Felhordási körülmények** A lakkozendó felület legyen tiszta és száraz. A felhordás és a lakk száradása alatt a környezet hőmérséklete, a lakkozendó felület és a lakk hőmérséklete 18 °C felett legyen, és a relatív páratartalomnak 70% alatt kell lennie.
- Illékony szerves vegyület tartalom (VOC)** A festék illékony szerves vegyület tartalma 30 g/l.
A maximum VOC tartalom a felhasználásra kész festékben (4 %-ban hígítva) 50 g/l.
- EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK** Mindig olvassa el a dobozon található információt. További információk a veszélyes tényezőkről és az azok ellen való védekezésről a biztonsági adatlapon szerepelnek.
- Biztonsági adatlap a Tikkurila Kft.-től igényelhető.

C:\Documents and Settings\Zsuzsi\Asztal\Eredeti termékleírások\Coatings\Faipar\akvi_wood_primer.doc