

**MIRANOL alkidfesték
(MIRANOL alkyd paint)**

- * tartós felületek kültéren és beltérben
- * radiátorokra és fűtőtestekre is megfelel

TERMÉKTÍPUS:

Magasfényű, tixotróp (csepegésmentes), kevésbé kellemetlen szagú alkidfesték kül- és beltéri fa- és fém felületekre. Könnyen használható: nem csöpög el és jó önterülő képességgel rendelkezik.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Bútorok, használati tárgyak, gyerekbútorok, kerékpárok, cégtáblák stb. festése.

MŰSZAKI ADATOK:**Bázisfesték:**

A és C

Színek:

Miranol és Unica színekártyák és a Tikkurila Symphony színekártya szerint

Fényességi fokozat:

magasfényű

Fedőképesség:

fém felületek:

12-14 m²/liter/réteg,

csiszolt fa felületek:

10-12 m²/liter/réteg

A valódi fedőképesség függ a festendő felület minőségétől, nedvszívó képességétől és a felhordás módjától.

Kiszerezések:

0,225 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l

Hígítás:

1050-es lakkbenzinnel, szórás esetén 1032-es hígítóval

Magasnyomású szórás esetén 10-20 térfogat%-os hígítás szükséges.

Hagyományos szórásnál 25-35 térfogat%-os hígítás szükséges (DIN4 18-25 s).

Felhordási mód:

ecset, henger, szórás

Magasnyomású szórás:

fúvókaméret: 0.009"-0, 013", azaz 0,23-0,33 mm,

hígítás: 10-20 térfogat%-ban.

Hagyományos szórás:

szórófej mérete: 1.4-1,8 mm,

hígítás: 25-35 térfogat%-ban.

(Szórás esetén a szárazréteg-vastagság nem haladhatja meg a 40µm-t.)

Száradási idők: (23°C-on és 50% relatív páratartalom mellett)	porszáraz 3-4 óra múlva, átfesthető kb. egy nap múlva
Moshatóság: Kémiai ellenállás:	jó, az általános tisztítószerrel tisztítható (SFS 3755) tűri a növényi és állati zsiradékokat, a kenőolajokat –és zsírokat, a terpentint, a lakkbenzint és háztartási szeszt, de nem tűri pl. a nitro bázisú hígítót (SFS 3636)
Hőtűrés:	120°C (ISO 4211-3), a világos árnyalatok a magas hőmérséklet hatására besárgulhatnak
Szárazanyag-tartalom:	kb. 50%
Sűrűség:	0,9- 1,1kg/l, színtől függően (ISO 2811)
Tárolás:	Tűri a hidegben való tárolást.
Termék kódja:	555 6001/6003

FELHASZNÁLÁS:

FELHORDÁSI KÖRÜLMÉNYEK: A festendő felület legyen száraz, tiszta, a levegő hőmérséklete legyen legalább 5°C, páratartalma pedig 80% alatt.

Figyelem! A száradás a fönti körülmények között jóval lassabb, mint a „normál” körülmények között (23°C-os levegő hőmérséklet és 50%-os relatív páratartalom mellett). A Symphony színasztákkal színezett sötét árnyalatok száradása a leglassabb.

1) FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE:

Festetlen felületek:

Távolítsa el a felületről a port, a rozsdát, a zsíros, olajos, a viaszos és egyéb szennyeződések.

A fa felületeket alapozza Otex Tapadó Alapozóval (Otex Adhesion Primer). Erős színek esetén használjon a fedőfesték színéhez hasonló, két-három árnyalattal világosabb (A-bázisból keverhető) színű alapozót.

A beltéri száraz helyiségekben lévő acél felületeket festheti rögtön Miranol-lal.

A kültéri és a beltéri, nedves helyiségekben lévő acél felületeket alapozza Rostex rozsdagátló alapozóval (Rostex Metal Primer).

A horganyzott és az alumínium felületeket alapozza Rostex rozsdagátló alapozóval. Az alumínium felületeket alapozás előtt csiszolja meg.

Korábban festett felületek:

Mossa le a felületet Maalipesu-val, gondosan öblítse le, majd hagyja megszáradni. Távolítsa el a laza, lepergő festékrétegeket kaparóvassal, majd csiszolja meg az egész felületet. Távolítsa el a csiszoláskor keletkezett port. A töréseket, repedéseket, szöglyukakat töltse ki, a felületi egyenletlenségeket egyenlítse ki Spakkeli Alkid Tapasszal (Spakkeli Alkyd Putty). Száradás után csiszolja meg a javított felületeket, majd portalanítsa azokat.

A rossz állapotban lévő felületeket alapozza Otex Tapadó Alapozóval (Otex Adhesion Primer).

2) FELHORDÁS:

Felhordás előtt alaposan keverje el a festéket. Szükség esetén hígítsa a festéket; ecsettel való felhordás esetén 1050-es lakkbenzinnel, szórással való felhordás esetén 1032-es hígítóval. Hordja fel a festéket ecsettel, vagy szórással, 1-2 rétegben.

FESTŐSZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA:

Tisztítás előtt törölje le a szerszámokról a lehető legtöbb festéket, majd tisztítsa azokat 1050-es lakkbenzinnel, vagy Pensselipesu-val.

FELÜLET TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA:

A festék normál körülmények között a teljes kikeményedést és tartósságot kb. egy hónap alatt éri el, ezért ez alatt az idő alatt óvatosan kezelje a festett felületet. Ha a felületet rögtön, vagy nem sok idővel a festés után tisztítani kell, tegye azt finoman egy puha kefével, vagy egy nedves törlőruhával.

Egy hónap elteltével: tisztítsa a felületet semleges (pH 6-8) mosogatószerrel, egy puha kefével, szivaccsal vagy törlőruhával. Az erősen szennyezett felületeket tisztítsa enyhén lúgos (pH 8-10) tisztítószerrel, egy szivaccsal, vagy törlőruhával. A tisztítás után gondosan öblítse le és szárítsa meg a felületet. Kövesse a gyártó utasításait a mosószer adagolásával kapcsolatosan.

FELÚJÍTÁS:

A Miranol-lal festett felületeket Miranol-lal, vagy hasonló típusú oldószeres bázisú festékkel lehet felújítani. Kövesse a korábban festett felületekre vonatkozó utasításokat.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI OSZTÁLYOZÁS:

Tartalmaz: hidrogénnel kezelt, nehéz naftát (ásványiolajat).

Kismértékben tűzveszélyes. Gyermekek kezébe nem kerülhet. A keletkező gázt/füstöt/gőzt/permetet nem szabad belélegezni. Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni. Csak jól szellőztetett helyen használható. Etil-metil-ketoximot és kobalt-oktoátot tartalmaz. Túlérzékeny személynél allergiás reakciót válthat ki.

További információt lásd a Biztonsági Adatlapon. Biztonsági Adatlap igényelhető a Tikkurila Kft-től.

KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS HULLADÉKKEZELÉS:

A folyékony hulladékot a lefolyóba, csatornarendszerbe és a talajra önteni nem szabad. A folyékony hulladékot és a száraz, üres dobozokat/kannákat veszélyesanyag-lerakóhelyre kell szállítani.

FORGALMAZZA:

TIKKURILA Kft. H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29.

Tel.: +36 1 348 3040, Fax: +36 1 348 3070, Ügyfélszolgálat: +36 40 200 701

info.hu@tikkurila.com , www.tikkurila.hu