

SILIRUB COLOR (neutrális szilikon)

1 / 2 Oldal

RAL SZÍNEZETT ÉPÍTŐIPARI- ÉS ÜVEGEZÉSI SZILIKON**Műszaki adatok:**

Bázis	Polisziloxán
Konzisztencia (Állag)	Stabil paszta
Kötési rendszer	Légnedvességgel való polimerizáció
Bőrképződés (*)	Kb. 5 perc (20°C/65% relatív nedvesség)
Kötési sebesség (*)	2 mm/24h (20°C/65% relatív nedvesség)
Keménység	25±5 Shore A
Fajsúly	1,25 g/ml
Hőmérsékleti ellenállás	-60°C-től +180°C-ig
Rugalmas visszaugrás	>80%
Maximális deformáció	25%
Rugalmassági modulus 100%	0,38 N/mm ² (DIN 53504)
Maximális húzófeszültség	1,6 N/mm ² (DIN 53504)
Szakadási nyúlás	800% (DIN 53504)

Termék:

A Silirub Color egy kiváló minőségű, semleges, elasztikus, egy komponenses szilikon-tömítőanyag.

Címketartalom:

Szimbólum: nincs
R-mondat: nincs
S-mondat: nincs

Tulajdonságok:

- Könnyű alkalmazhatóság
- Színtartó, UV-álló
- A kikeményedés után rugalmas marad.
- Nagyon jó tapadás sok fajta alapfelülethez.
- Szinte szagtalan
- Alacsony modulusú
- Több RAL színben szállítható

Eltarthatóság:

12 hónap bontatlan csomagolásban, hűvös és száraz helyen, +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten tárolva.

Felületek:

Típus: valamennyi szokásos felület

A felület állapota: tiszta, száraz, por- és zsírmentes

Előkészítés: a porózus felületek alapozása Primer 150 alapozóval (lásd a Soudal Primer táblázatot), nem porózus felületekhez alapozó nem szükséges. Javasolunk egy előzetes összeférhetőségi vizsgálatot.

Alkalmazások:

- Minden szokásos építőipari fugákhoz
- Üvegezési munkálatokhoz.
- Különböző dilatációs fugákhoz.
- Polikarbonát és poliakrilát tömítéséhez
- Kezelt fajták és üveg közötti tömítés
- PVC, UPVC és üveg közötti tömítésre

Illesztési méret:

Minimális szélesség: 5 mm

Maximális szélesség: 30 mm

Minimális mélység: 5 mm

Javaslat: 2 x mélység = szélesség

Csomagolás:

Szín: RAL 1013, 1015, 3005, 5011, 6009, 7016, 9001, 9006

Csomagolás: 310 ml-es kartus, kérésre 310 ml-es, 600 ml-es alufóliában

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.

SILIRUB COLOR (neutrális szilikon)

2 / 2 Oldal

Alkalmazás:*Módszer:* tömítő pisztoly*Alkalmazási hőmérséklet:* +1°C-től +30°C-ig*Tisztítás:* benzinnel közvetlenül a használat után*Megmunkálás:* szappanos víz a bőrösödés előtt*Javítás:* saját anyagával.**Munkavédelmi ajánlás:**

Tartsa be a szokásos ipari higiéniát.

Megjegyzések:

- Vegyileg teljesen semleges (pH = 7).

Bevizsgálások:**Belgium:** „Doorlopende Technische Goedkeuring”:

ATG 1808 (NIT 107).

Franciaország: Mastic Elastomere 1 cat. Sans
primaire sur verre: alu et béton (label SNJF)**Németország:** DIN 18540 Teil 2, DIN 18545
Dichtstoffgruppe E

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.