

DICCO FLEX 30, 70

TERMÉKTÍPUS

Kétkomponensű katalizátoros kültéri fedőfesték.

A TERMÉK KIEMELT TULAJDONSÁGAI ÉS JAVASOLT FELHASZNÁLÁSI TERÜLETE

- Gyorsan száradó, rugalmas, kültérben használható.
- Fa nyílászárók, ajtók, ablakok kezelésére.
- Tixotróp és elektrosztatikus szóráshoz is alkalmas.

MŰSZAKI ADATOK

Szárazanyag-tartalom

Kb. 56 % térfogatra, 70 % tömegre vetítve.

Sűrűség

1,2 – 1,3 kg/liter

Keverési arányok

Festék	752-es és 753-as széria	100 térfogat egység
Katalizátor	006 2098	10 térfogat egység

Javasolt anyagfelhasználás és elméleti kiadósság

Javasolt anyagfelhasználás (10 %-ban hígítva)		Elméleti kiadósság
nedves / egy réteg	elméleti szárazréteg vastagság	
130 g/m ²	50 µm	9-10 m ² /l

A gyakorlati kiadósság függ a felhordási technológiától, a festési körülményektől, a festendő felület alakjától és felületi érdességétől.

Fazékidő (+ 23 °C)

48 óra

Felhasználás módja

Felhordási technológia	Viszkozitás DIN 4
Kisnyomású szórás	20-25 s
Airless szórás	25-30 s
Elektrosztatikus szórás	20-25 s

Száradási idők (110-120 g/m²)

	+ 20 °C	+ 50 °C
Szerelhető, után	24 óra	3-4 óra

A száradási- és átfesthetőségi idő függ a filmvastagságtól, a hőmérséklettől, a relatív páratartalomtól és a szellőzéstől.

Hígító

1027-es, 1033-as és 1046-os jelzőszámú hígítók.

Festőszerszámok tisztítása

1027-es, 1033-as és 1046-os jelzőszámú hígítók.

Fényesség

SFS 3632/60°
25-30 selyemfényű (752-es széria)
65-70 fényes (753-as széria)

Színek

752-es szériában Fehér NCS 0502-Y (255L)
TEMASPEED színezés.

DICCO FLEX 30, 70

Felhordás	<p>Használat előtt alaposan keverje fel a lakkot. Adjon hozzá 10 térfogatszázalék 006 2098-as jelzőszámú katalizátort. Elektrosztatikus szóráshoz, adjon hozzá 8 %-nyi 006 2093-as katalizátort, és hígítsa a 1046-os számú hígítóval. Hígítsa a lakkot a kívánt viszkozitásra. Hagyja a keveréket egy fél órára pihenni, majd ellenőrizze a viszkozitást.</p> <p>A keveréshez ne használjon vasból készült edényt, használjon helyette műanyag, zománcozott, vagy saválló acél edényt.</p> <p>Amennyiben a festék-keveréket a következő napon is használja, akkor abba a felhasználáskor legalább ugyanannyi térfogatnyi friss festék-keveréket kell belekeverni.</p>
Felhordási körülmények	<p>A festendő felület legyen tiszta és száraz. A felhordás és a festék száradása alatt a környezet hőmérséklete, a festendő felület és a festék hőmérséklete 18 °C felett legyen, és a relatív páratartalomnak 70% alatt kell lennie.</p>
Illékony szerves vegyület tartalom (VOC)	<p>A festék illékony szerves vegyület tartalma 390 g/l. A maximum VOC tartalom a felhasználásra kész festékben (20 %-ban hígítva) 476 g/l.</p>
EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK	<p>Mindig olvassa el a dobozon található információt. További információk a veszélyes tényezőkről és az azok ellen való védekezésről a biztonsági adatlapon szerepelnek.</p> <p>Biztonsági adatlap a Tikkurila Kft.-től igényelhető.</p>

C:\Documents and Settings\Zsuzsi\Asztal\Eredeti termék-leírások\Coatings\Faipar\dicco_flex_30_70.doc