



**MAPEI**

# Elastocolor Primer

**Nagy behatoló képességű, oldószertartalmú, szilárdító alapozó mészporos és egyéb poros aljzatokhoz, valamint kipárolgás-gátló bevonat javítóhabarcsokhoz**



## ALKALMAZÁSI TERÜLET

- Mészporos és egyéb poros aljzatok, mint például cementkötésű vakolatok és betonfelületek fixáló kezelése **Elastocolor Pittura**-val történő festés előtt.
- A **Mapegrout** javítóhabarcsok friss felületének párazáró kezelése a víz, napsütés vagy szél okozta gyors kipárolgás megakadályozására.

## Alkalmazási példák

- Látszó és nedvszívó felületek, poros aljzatok impregnálása. Például: cement- és mészhabarcs vakolatok, azbesztrostos cement és betonelemek.
- A **Mapegrout** termékcsalád tagjaival helyreállított betonfelületek alapozása, e felületek **Elastocolor Rasante**-val történő simítása vagy **Elastocolor Pittura**-val történő festése előtt.
- Új betonfelületek alapozása az **Elastocolor Rasante**-val történő simítás vagy **Elastocolor Pittura**-val történő festés előtt.
- Friss vakolatok és javítóhabarcsok felületének olyan, az **Elastocolor Pittura**-val közvetlenül felülfesthető védőbevonata, amely a nedvesség gyors párolgását akadályozza, különösen meleg vagy szeles időben a plasztikus zsugorodási repedések kialakulásának megakadályozására.

## MŰSZAKI JELLEMZŐK

Az **Elastocolor Primer** a MAPEI kutató-laboratóriumaiban kidolgozott összetételű oldószer-

tartalmú, műgyanta bázisú, felhasználásra kész fixálószer.

Az **Elastocolor Primer** könnyen behatol a nedvszívó aljzatokba, és a rákerülő festéknek jó tapadást biztosít.

Amennyiben kipárolgás-gátló bevonat szerként alkalmazzák a **Mapegrout** termékcsalád tagjaiból készült javítóvakolatok vagy cement- illetve mészhabarcs vakolatok friss felületére, az **Elastocolor Primer**-t nem kell eltávolítani az **Elastocolor Pittura** felhordása előtt, mivel az nem akadályozza a festék tapadását az aljzatra.

Amennyiben az **Elastocolor Primer**-t már megkötött felületek fixálására használja, +20°C-on 5-6 óra elteltével átfesthető **Elastocolor Pittura**-val. Amennyiben kipárolgásgátló kezelésként alkalmazzák, az átfestés előtt legalább 3 hetet kell várni.

Az **Elastocolor Primer** teljesíti a kipárolgás-gátló bevonat termékekre vonatkozó UNI 8657 és UNI 8658 szabványokat.

## JAVASLATOK

- Az **Elastocolor Primer**-t ne hígítsa oldószerral vagy vízzel.
- Az **Elastocolor Primer**-t ne hordja fel nem nedvszívó aljzatokra.
- Az **Elastocolor Primer**-t ne hordja fel **Mapelastic**-ra.
- A felhordás után az aljzat ne látszódjon üvegszerűnek.

# Elastocolor Primer



Santa Famiglia di Gesù templom - Lecce - Olaszország



Crostolo - Híd - Emília Régió - Olaszország



KRK - Híd - KRK Sziget - Horvátország

## MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)

### TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK

Állag:	híg folyadék
Szín:	áttetsző
Sűrűség (g/cm <sup>3</sup> ):	0,96
Viszkozitás Ford csésze Ø 4:	15"
Szárazanyag tartalom (%):	10
Eltartható:	24 hónapig eredeti csomagolásban
EK 1999/45 szerinti veszélyességi osztályozása:	gyúlékony, veszélyes a környezetre. Használat előtt olvassa el "Az elkészítés és feldolgozás során betartandó biztonsági előírások" szakaszt, valamint a csomagoláson és a Biztonsági Adatlapon található információkat
2004/42 EC irányelv szerint:	VOC 730 g/l (maximális tartalom)
Vámbesorolás:	3208 90 91

### AZ ELASTOCOLOR PRIMER ALKALMAZÁSI ADATAI

Száradási idő:	5-6 óra +20°C-on
Várakozási idő átfestés előtt:	fixálószerként 5-6 óra +20°C-on kipárolgás-gátló bevonatként 3 hét
Felhordási hőmérséklettartomány:	+5°C-tól +35°C-ig

- A terméket +5°C és +35°C között használja.
- Ne hordja fel az **Elastocolor Primer**-t, ha eső közeleg.

### HASZNÁLATI UTASÍTÁS

#### • Fixálóként történő használat festés előtt.

#### Az aljzat előkészítése

Az **Elastocolor Primer**-rel kezelendő felületnek tökéletesen tisztának és szilárdnak kell lennie.

Tökéletesen távolítsa el a szennyeződést, port, zsírokat, olajokat és só-kivirágzásokat a felületről homokfúvással, nedves homokfúvással vagy egyszerűen nagynyomású vízzel.

A meleg vízzel vagy gőzzel történő tisztítás különösen javasolt, ha a felületen olaj vagy zsír van.

A tisztítás után várja meg az aljzat tökéletes száradását.

#### A termék elkészítése

Az **Elastocolor Primer** felhordásra kész állapotú.

#### A termék felhordása

Az **Elastocolor Primer**-t a hagyományos módokon lehet felhordani: ecsettel, hengerrel vagy szórással.

A hatékony impregnáláshoz elegendő egy réteg. A festék feldolgozása csak száraz **Elastocolor Primer**-re történhet.

#### • Kipárolgás-gátló bevonatként történő használat.

#### Az felület előkészítése

Az **Elastocolor Primer** felhordása előtt a friss habarcs felületét dörzssimítóval kell kialakítani úgy, hogy ne legyen rajta

egyenletlenség, és ugyanakkor a textúrája olyan legyen, hogy közvetlenül alkalmas legyen az ezt követő **Elastocolor Pittura** védelem felhordására.

#### **A termék elkészítése**

Az **Elastocolor Primer** felhordásra kész állapotú, ezért soha sem szabad oldószerral hígítani.

#### **A termék felhordása**

Az **Elastocolor Primer**-t közvetlenül simítás után, egyenletes rétegben szórva kézi permetezővel vagy sűrített levegős szórópisztollyal hordja fel.

#### **Tisztítás**

Az ecsetet, hengert és a szóráshoz használt eszközöket a termék száradása előtt ásványi lakkbenzinnel lehet megtisztítani.

#### **ANYAGSZÜKSÉGLET**

##### **Fixálóként történő használat:**

100-150 g/m<sup>2</sup> az aljzat porozitásától függően.

##### **Párazáróként történő használat:**

110-150 g/m<sup>2</sup>.

#### **KISZERELÉS**

10 kg-os vödrök.

#### **TÁROLÁS**

Az **Elastocolor Primer** eredeti csomagolásban, száraz helyen 24 hónapig tartható el.

Az **Elastocolor Primer** gyúlékony. Más anyagoktól távol, és a helyi szabályoknak megfelelően tárolandó.

#### **AZ ELKÉSZÍTÉS ÉS A BEDOLGOZÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK**

Az **Elastocolor Primer** gyúlékony. Kerülje a nyílt lángot, a szikrát és a dohányzást a

felhasználás során. A felhasználás közben e termék szájszárazságot okozhat, és szédülést vagy álmosságot okoz. Csak jól szellőztetett helyen használja, vagy használjon megfelelő légzőkészüléket. Rosszullét esetén forduljon orvoshoz.

Az **Elastocolor Primer** veszélyes a vízi élővilágra - ne engedje a termék környezetbe kerülését. További információt a Biztonsági Adatlapon találhat.

#### **SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.**

#### **FIGYELMEZTETÉS**

*A termékismertetőben feltüntetett műszaki adatok, javaslatok és utasítások mindig csak a megadott feltételek mellett érvényesek. Az ettől eltérő munkakörülményekre és felhasználási területekre nem jelentenek kötelezettséget. Amennyiben a fentiekben ismertetettől eltérő munkakörülmények között vagy felhasználási területeken akarják a terméket használni, akkor a termék használatának megkezdése előtt megfelelő számú próbát kell végezni. Bár a termékismertetőben szereplő műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, ettől függetlenül csak a termékeink mindig azonos minőségére vállalunk garanciát.*

**A termékhez kapcsolódó referenciák  
kérésre rendelkezésre állnak és  
megtalálhatóak a Mapei honlapján  
[www.mapei.hu](http://www.mapei.hu) - [www.mapei.com](http://www.mapei.com)**

# Elastocolor Primer



JÖVŐT ÉPÍTJÜK

539-6-2008

Az itt megjelent szövegek, fotók és illusztrációk bármilyen másolása tilos és törvény által büntetendő

(H) A.G. BETA