



Fuga Fresca

Polimer alapú festék a cementkötésű fugák színének felfrissítéséhez



ALKALMAZÁSI TERÜLET

A **Fuga Fresca** felhasználásra kész a lapburkolat közötti cementkötésű fugák színének felújítására vagy átszínezésére gyorsan és könnyen alkalmazható beltéri fugafelújító festék.

Alkalmazási példák

A **Fuga Fresca** használatával eltüntethetők, pl. a helytelen bedolgozásból vagy a nem megfelelő használatból, stb. eredő fugaszín-egyenletlenségek, foltosodások.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

A **Fuga Fresca** vizes bázisú polimer, akrilgyanta bázisú festék, amely speciális összetevőinek és kitűnő fedési tulajdonságainak köszönhetően egyenetlensé teszi a fugák színét, illetve a könnyebb tisztítást jelentő alacsonyabb vízfelvevő képességet.

JAVASLATOK

- Ne használja kültéren vagy folyamatosan víz alatti helyeken (úszómedencék, medencék, stb.).
- Amennyiben terrakotta padlón vagy porózus, nedvszívó felületű kő anyagon használja, csak a fuga felületére szabad felhordani elkerülve a lapfelületekre való rákerülését.
- A legalább 48 óra száradási idővel rendelkező cementkötésű fugafelületekre hordható fel.

- Ne használja epoxigyanta fugák vagy szilikonnal, poliuretán bázisú termékkel tömített fugák vagy tágulási hézagok felületein..
- Ne használja a **Fuga Fresca**-t málló vagy a nem megfelelő hidratáció miatt gyenge terhelhetőségű fugák megszilárdítására.
- Amennyiben a meglévő szín árnyalata nagyon eltér a kívánt, új színtől, akkor több rétegben kell felhordani.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Műanyag tubus

Alaposan rázza fel a tubust használat előtt. Csavarja le a kupakot, és a szivacsos fejet könnyedén nyomja a tiszta, málló részekről, penésztől és kalcium lerakódásoktól mentes fugafelületre. Várjon néhány percet, amíg az így felvitt anyag a fuga felületén megszárad. Távolítsa el a festékmaradványokat a burkolólap felületéről nedves szivaccsal. Használat után a szivacsfejet alaposan tisztítsa meg.

Műanyag tégely

A termék felhasználásra kész. Használat előtt alaposan keverje fel a terméket a műanyag tégelyben.

A tiszta, és a málló, kalcium lerakódásoktól, penésztől mentes fugafelületekre a terméket ecsettel kell felhordani. Várjon néhány percet, amíg az így felvitt anyag a fuga felületén megszárad. Távolítsa el

Fuga Fresca



Terrakotta padló
Fuga Fresca-val
kezelve

MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)

TERMÉK AZONOSÍTÓ ADATOK

Állag:	sűrű folyadék
Szín:	26 szín
Sűrűség (g/cm ³):	1,37
pH érték:	8
Szárazanyag tartalom (%):	58
Brookfield viszkozitás (mPa-s):	10,6 (6-os tengely - 10 fordulat)
Fedési képesség (kontraszt arány) (%):	96,93
Elkoszolódás (UNI 10792):	ΔE^* 0,27
Kopásállóság (DIN 53778):	> 10.000 ciklus
Időjárás állóság (ASTM G155), ciklus 1:	ΔE^* 0,04
Bedolgozási hőmérséklettartomány:	+5°C-tól +35°C-ig
Járható:	2 óra után
Teljesen terhelhető:	24 óra után
EK 1999/45 szerinti veszélyességi osztályozása:	nincs. A termék használata előtt olvassa el a "Az elkészítés és bedolgozás során betartandó biztonsági előírások" bekezdést, valamint a csomagoláson és a biztonsági adatlapon található információkat

a festékmaradványokat a burkolólap felületéről nedves szivaccsal.

SZÍNVÁLASZTÉK

A "MAPEI színes fugák" színskála 26 különböző színében.

ANYAGSZÜKSÉGLET

A burkolólapok és a fugák méretétől függően.

KISZERELÉS

1 kg-os tégelyek és 160 g-os tubusok.

TÁROLÁS

Eredeti, zárt csomagolásban, normál körülmények között, 24 hónapig tartható el. Óvja a fagytól.

AZ ELKÉSZÍTÉS ÉS BEDOLGOZÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A **Fuga Fresca** nem veszélyes termék a keverékek osztályozása szerint. A kémiai termékek kezelése során szokásos elővigyázatosságú kezelés javasolt. További információt a Biztonsági Adatlapon találhat.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

FIGYELMEZTETÉS

A termékismertetőben feltüntetett műszaki adatok, javaslatok és utasítások mindig csak a megadott feltételek mellett érvényesek. Az ettől eltérő munkakörülményekre és felhasználási területekre nem jelentenek kötelezettséget. Amennyiben a fentiekben ismertetettől eltérő munkakörülmények között vagy felhasználási területeken akarják a terméket használni, akkor a termék használatának megkezdése előtt megfelelő számú próbát kell végezni. Bár a termékismertetőben szereplő műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, ettől függetlenül csak a termékeink mindig azonos minőségére vállalunk garanciát.

**A termékhez kapcsolódó referenciák
kérésre rendelkezésre állnak és
megtalálhatóak a Mapei honlapján
www.mapei.hu - www.mapei.com**

Fuga Fresca



A JÖVŐT ÉPÍTJÜK

T-2803/1 2803-6-2008

Az itt megjelent szövegek, fotók és illusztrációk bármilyen másolása tilos és törvény által büntetendő

(H) A.G. BETA