

Otex (tapadó alapozó)

Otex (tapadó alapozó)

TÍPUS

Gyorsan száradó alkid bázisú, jól tapadó alapozófesték.

ALKALMAZHATÓSÁG

Alapozóként és közbelső festékként alkalmazható új és korábban már festett fa-, farost- és faforgácslemezekre. Az alábbi, nehezen bevonható felületekre is tapad: üveg, csempe, műanyag PVC, alumínium, horganyzott bádóg, valamint alkiddal és katalizátoros festékekkel festett felületek.



FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

Bútorok, nyílászárók, beltéri falfelületek és poliuretánnal vagy katalizátoros festékekkel kezelt kültéri ablakkeretek.

MŰSZAKI ADATOK



Bázis festék

AP és C

Színskála

A Symphony Nova színekártya szerint az A-val és C-vel jelzett színekben színezhető. A színpontosság nem teljes. Az AP bázisfesték fehéren vagy színre keverve is felhasználható, a C bázisfesték kizárólag színre keverve alkalmazható.

Fényességi fokozat

teljesen matt

Építési anyag kibocsátási osztálya

MED

Fedőképesség

8-10 m²/l.

Kanna méretek

Fehér: 1/3
 Bázis festék AP: 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l.
 Bázis festék C: 0,9 l, 2,7 l, 9 l

Hígító

Spray hígító 1032 és lakkbenzin 1050

Felvitel módja

Ecsetelés, szórás vagy tedihengerlés. Magas nyomású szórás esetén: – fúvóka ø 0,011"-0,015", azaz 0,280-0,380 mm, – hígító mennyisége 0-10% térfogatra vetítve.

Száradási idő 23°C és 50% relatív páratartalom esetén

Porszárz 1 óra múlva. Csiszolható és újrafesthető egy nap múlva.

Szárazanyag tartalom

48%

Sűrűség

1.4 kg/l white, ISO 2811

Termékkód

203_6201

Otex (tapadó alapozó)

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

Festési körülmények	A befestendő felület legyen száraz, a hőmérséklet ne csökkenjen +5°C alá, és a levegő relatív páratartalma ne emelkedjen 80% fölé.
Festés	A felhasználást megelőzően gondosan keverje fel az alapozót. Ecseteléshez szükség esetén 1050-es lakkbenzinnel, szóráshoz pedig 1032-es szóráshoz alkalmas hígítóval hígítsa. Felhordása ecsettel, tedihengerrel vagy szórással történik. Az Otex tapadó alapozó egyenletesen elterül a felületen, ezért átcsiszolása gyakran szükségtelen. Amennyiben azonban rendkívül sima felületet akar, akkor a csiszolást nagyon finom száraz csiszolópapírral végezze el.
Szerszámok tisztítása	1050-es lakkbenzinnel vagy Tikkurila Pensselipesu-val.
Karbantartási útmutató	Avoid cleansing approx. 1 month after the painting work. Clean surface with a neutral (pH 6-8) dishwashing agent and a soft brush, sponge or a dust rag. Soiled surfaces can be cleansed with a cleaning tool using a neutral (pH 6-8) detergent. Rinse surface carefully after maintenance. Handle the surface with care, ultimate durability and hardness is reached in approx. a month under normal circumstances. If cleansing is needed, use a soft brush, a mop or a damp cleaning cloth.
határérték	EU VOC 2004/42/EC-limit value: (cat A/i) 500g/l (2010). Otex max. VOC-tartalma: 500g/l.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI BESOROLÁS



Tűzveszélyes



Környezetre veszélyes

KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS HULLADÉK KEZELÉS

Gyúlékony! Oldószeres benzint tartalmaz, aromatartalma kb. 17%. Kerülje az oldószeres gőzök/ szórás során keletkező ködpára belélegzését. Gondoskodjon a hatékony szellőztetésről. A termékről biztonságtechnikai adatlap kérhető. Gyermekek kezébe nem kerülhet Csak jól szellőztetett helyen használható. Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni az edényzetet vagy a címkét. A termékről biztonságtechnikai adatlap kérhető.

A termék nem önthető csatornába, a vízrendszerbe, sem a talajba. A folyékony hulladék a veszélyes hulladékok lerakóhelyére szállítandó. Az üres, száraz dobozok újrafelhasználhatók, vagy ilyen lehetőség hiányában hagyományos szemétkerakó helyre szállíthatók.

SZÁLLÍTÁS

VAK/ADR 3 III

A fent említett információk laboratóriumi vizsgálaton és gyakorlati tapasztalaton alapulnak, amelyeket a termékismertetőben megadott időpontban ellenőriztek. A termék minőségét gyári rendszerünk garantálja, amely megfelel az ISO 9001-es minőségbiztosítási rendszernek és az ISO 14001-es környezetvédelmi követelményeknek. Mint a termék gyártója, a termék javaslatainktól eltérő vagy nem megfelelő módon történő használatából adódó sérülésekért nem vállalunk felelősséget.

Tikkurila Kft. • H-1097 Budapest • Gyáli út 27-29. Ügyfélszolgálat: 06-40/200-701 • Fax: (36-1) 348 3070
Adószám: 10510153-2-43 • Cg.01-09-072793 • e-mail: info@tikkurila.hu • www.tikkurila.hu