

Joker (latex festék beltéri falfelületekre)

Joker (latex festék beltéri falfelületekre)



TÍPUS Oldószermentes különleges latex festék gyerekszobák, nappalik, konyhák, mennyezetek, hálószobák, és egyéb száraz beltéri falfelületek festésére. A Joker falfesték mosható, tisztítható, száradás után selymesen matt felületet ad. A termék megfelel az Európai Környezetbarát Szimbólum szigorú előírásainak, nem bocsát ki oldószert, nem szennyezi a levegőt és a vizet.

ALKALMAZHATÓSÁG Beltéri vakolt, beton-, glettelt, téglá-, tapéta-, gipszkarton-, faforgács- és farostlemezek festésére. Új és már korábban festett felületekre egyaránt alkalmazható. Új felületek esetén alapozás szükséges.

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT A használati utasítás szerint festhető alkidfestékkel bevont felületekre is. Gyerekszobák, nappalik, konyhák, mennyezetek, hálószobák, és egyéb száraz beltéri falfelületek festésére. A Joker falfesték mosható, tisztítható, száradás után selymesen matt felületet ad.

MŰSZAKI ADATOK



Bázis festék	A és C
Színskála	A Tikkurila Symphony színezőrendszer alapján kikeverhető árnyalatokban. A színezett termékek kis mértékben segédoldószert tartalmaznak
Fényességi fokozat	matt
Építési anyag kibocsátási osztálya	M1
Fedőképesség	10 - 12 m ² /liter festett felületen, 7 -9 m ² /liter festetlen felületen.
Kanna méretek	A és C bázisfestékek 0,225 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l, A -bázisfesték 18 l kannában.
Hígító	Víz
Felvitel módja	Ecsettel, szórással vagy hengerezéssel. Magas nyomáson történő szórásnál a fúvóka átmérője 0.015" – 0.021". Hígítás: Max. 10% vízzel
Száradási idő 23°C és 50% relatív páratartalom esetén	23°C -on, 50%-os relatív páratartalom esetén: 1/2 óraelteltével porszáraz, 1-2 óra múlva újrafesthető.
mosásellenállóság	Több mint 5000-szer súrolható
vegyi ellenállóság	Ellenáll a tisztítószernek és gyenge oldószereknek, mint pl.lakkbenzin.
hő ellenállóság	85°C ISO 4211-3
Szárazanyag tartalom	Kb. 40% színárnyalattól függően
Sűrűség	Kb.1,3 kg/liter színárnyalattól függően, ISO 2811
Tárolás	Fagytól védendő.

Joker (latex festék beltéri falfelületekre)

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

Festési körülmények	A festendő felület legyen száraz, a hőmérséklet legalább + 5°C, a levegő relatív páratartalma pedig 80% alatt legyen.
Előkészítés	Új, festetlen felületek: Távolítsa el az új felületről a port és a szennyeződést. Szükség esetén Tikkurila Spakkeli vagy Presto glettel alakítsa simává a felületet, majd csiszolja le a megszáradt felületet. Távolítsa el a csiszoláskor keletkezett port. Alapozza a felületet Feelings Universal Primer alapozóval, majd ezek után fesse le a Joker beltéri falfestékkel két rétegben. Erős színek alá használjon színezett alapozót. Festett felületek: Mossa le a festett felületet lúgos mosószerrel, majd gondosan öblítse le vízzel. A kemény és fényes alkidfestékekkel fedett felületeket csiszolja mattra. Távolítsa el a csiszolás során keletkezett port. Glettelje ki a mélyedéseket és a lyukakat Spakkeli tapasszal vagy Presto glettel, majd csiszolja át a megszáradt felszínt. Törölje le a csiszoláskor keletkezett port. Alapozza a felületet Feeling Universal Primer alapozóval, erős színek esetén színezett alapozóval.
Festés	Használat előtt gondosan keverje fel a festéket, szükség esetén higítsa max. 10% vízzel. A felhordás ecsettel, hengerral vagy szórással történhet 1-2 rétegben.
Szerszámok tisztítása határérték	Tisztítás vízzel és szappannal. EU határérték erre a termékre (kategória/alategória): A/a, 30g/l(2010). Ez a termék legfeljebb 30g/l VOC-t tartalmaz.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI BESOROLÁS

A termék összetétele miatt nincs szükség vészjelzésekre. A használat során kerülni kell a bőrrel és a szemmel való érintkezést. A termékről biztonságtechnika adatlap kérhető

 [JOKER](#)

KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS HULLADÉK KEZELÉS

A folyékony hulladékot a veszélyes hulladékok lerakóhelyére kell szállítani. Az üres, száraz dobozok újra feldolgozhatók, vagy ennek hiányában hagyományos szemétkerakó helyre szállíthatók. További információkért kérjen biztonsági adatlapot a forgalmazótól.

SZÁLLÍTÁS

VAK/ADR -

A fent említett információk laboratóriumi vizsgálaton és gyakorlati tapasztalaton alapulnak, amelyeket a termékismertetőben megadott időpontban ellenőriztek. A termék minőségét gyári rendszerünk garantálja, amely megfelel az ISO 9001-es minőségbiztosítási rendszernek és az ISO 14001-es környezetvédelmi követelményeknek. Mint a termék gyártója, a termék javaslatainktól eltérő vagy nem megfelelő módon történő használatából adódó sérülésekért nem vállalunk felelősséget.

Tikkurila Kft. • H-1097 Budapest • Gyáli út 27-29. Ügyfélszolgálat: 06-40/200-701 • Fax: (36-1) 348 3070
Adószám: 10510153-2-43 • Cg.01-09-072793 • e-mail: info@tikkurila.hu • www.tikkurila.hu