


Valtti Color (Matt Lazúrfesték)

Valtti Color (Matt Lazúrfesték) - Semi-transparent wood finish (Félig Áttetsző Fabevonatok)



TÍPUS	Félig áttetsző lazúr bevonat külső fafelületekre.
ALKALMAZHATÓSÁG	Fafelületek fedésére, ablakokra, ajtókra, rönkházakra, kerítésre, tárolókra és kerti bútorokra.
FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT	Fafelületek fedésére, ablakokra, ajtókra, rönkházakra, kerítésre, tárolókra és kerti bútorokra. Valtti Color is not suitable for interior treatment of greenhouses.

MŰSZAKI ADATOK



Bázis festék	EC
Színskála	Színek: Semi-Transparent Wood Finishes (Félig Áttetsző Fabevonatok) színekártya szerint. Az árnyalatok egymással keverhetők vagy a szintelen Valtti Color-ral világosabbá tehetők. A Valtti Color nem alkot összefüggő filmréteget a felületen.
Fényességi fokozat	meghatározatlan
Fedőképesség	Csiszolt fa esetén rétegenként 8-12, gyalult fa esetén 4-8 m ² /liter. A mindenkori fedőképességet befolyásolja a felület mintázata, porózussága és a fa nedvességtartalma.
Kanna méretek	0.225 l, 0.9 l, 2.7 l, 9 l és 18 l
Hígító	lakkbenzin 1050
Felvitel módja	Ecsettel vagy szórással.
Száradási idő 23°C és 50% relatív páratartalom esetén	4-8 óra múlva érintésszáraz, 24 óra múlva újrafesthető.
Szárazanyag tartalom	Kb. 17%, színárnyalattól függően.
Sűrűség	Kb. 0.9 kg/l, ISO 2811.
Tárolás	Szállítás és tárolás: tūri a hidegben történő szállítást és tárolást. A nem megfelelően lezárt, vagy a sérült kannák rövidebb ideig tárolhatók és felhasználhatók.
Termékkód	290_0070

Valtti Color (Matt Lazúrfesték)

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

Festési körülmények	A felület legyen tiszta, száraz, zsiradéktól, olajtól, viasztól mentes. Az egyenetlen vagy fényes felületeket le kell csiszolni. A fényes felületeket csiszoljuk le, hogy biztosítsuk a lazúr beszívódását. Ha szükséges, teljesen távolítsuk el a régi fakonzerváló réteget. Mindен festendő felület legyen száraz, a levegő hőmérséklete legalább +5°C, a levegő relatív páratartalma legfeljebb 80%-os.
Előkészítés	Kezeletlen fafelületek: Távolítsa el a port, az egyéb szennyeződések és a laza, pergő festékrétegeket drótkéfével. A felületen lévő penészt távolítsa el hagyományos penészölő szerrel. Amilyen gyorsan lehet, alapozza a felületet a Valtti Base alapozó olajjal. A környező növényzetet óvja a lecsöpögő Valtti Base-től és Valtti Color-tól. Korábban fakonzerválóval kezelt felületek: A korábban már festett felületről távolítsa el a fellazult festékréteg(ek)et kaparóvassal, vagy drótkéfével. Tisztítsa meg a felületet, az esetleges penészfoltokat távolítsa el hagyományos penészölő szerrel. A felületen maradó fényes festékréteget el kell távolítani, de legalább le kell csiszolni. A környező növényzetet óvja a lecsöpögő Valtti Color-tól.
felületkezelés	Bizonyosodjon meg róla, hogy egy felületegységre elegendő Valtti Color-t vásárolt. Keverje össze az egész mennyiséget egy kannában, hogy elkerülje az esetleges szíkülönbségeket. Keverje föl a festéket alaposan a felhordás előtt és időnként a felhordás közben is. Hordja föl a Valtti Color-t egyenetlesen egyszerre egy deszka, vagy egy pár deszka egész hosszában, hogy elkerülhesse az átfedéseket. Az első festés alkalmával javasolt ecsettel festeni. Ha szórópisztollyal hordja föl a festéket, javasolt a festést ecsettel befejezni. Használjon a deszkavégeken bőségesen a festékből. Az érdes, durva felületeket két rétegben fesse le, a sima csiszolt felületeket egy-két vékony rétegben. Better protection against UV-light is achieved by applying two coats of tinted Valtti Color. Observe the condition of the finished surface and perform maintenance painting, if necessary, usually at intervals of 3-5 years, depending on weather conditions. Valtti Wood Finish is suppose to absorb in the wood, make sure it does not leave a film on the surface.
Szerszámok tisztítása	Használat után a szerszámokat tisztítsa azonnal lakbenzinnel vagy Tikkurila Pensselipesu-val.
Karbantartási útmutató	Óvatosan kezelje a felületet, mert az normál körülmények között kb. 4 hét alatt éri el a teljes kikeményedést és tartósságot. Ha tisztításra van szükség, használjon egy puha kefét, vagy egy nedves törlőrongyot.
Karbantartó kezelés	Egy hónap száradási idő eltelte után a szennyeződött felületet tisztítsa a Huoltipesu és víz 1:10 arányú elegyével. Az erősen szennyezett foltokat és felületeket tisztítsa a Huoltipesu és víz 1:1-es arányú keverékével. Öblítse le alaposan a felületet és hagyja megszáradni.
határérték	VOC-tartalom: Határérték: (cat A/f(700g/l(2010) A Valtti Color VOC-tartalma max. 700g/l.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI BESOROLÁS

Veszélyes anyag tartalom: Nafta (ásványolaj) , hidrogénnel kezelt nehéz frakció >50%, Terpének, terpenoidok 10-25%, Toliifluanid



Ártalmas

Valtti Color (Matt Lazúrfesték)

KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS HULLADÉK KEZELÉS	A folyékony hulladékot a veszélyes hulladékok lerakóhelyére kell szállítani. Az üres, száraz dobozok újra feldolgozhatók, vagy ennek hiányában hagyományos szemétkerakó helyre szállíthatók. Figyelem! A termékkel átitatott rongyok és gyapot magától meggyulladhatnak, ezért megsemmisítésig vízzel átitatva kültérben kell tárolni, nyílt légtérben kell szárítani, vagy azonnal el kell égetni őket!
SZÁLLÍTÁS	VAK/ADR 3 III

A fent említett információk laboratóriumi vizsgálaton és gyakorlati tapasztalaton alapulnak, amelyeket a termékismertetőben megadott időpontban ellenőriztek. A termék minőségét gyári rendszerünk garantálja, amely megfelel az ISO 9001-es minőségbiztosítási rendszernek és az ISO 14001-es környezetvédelmi követelményeknek. Mint a termék gyártója, a termék javaslatainktól eltérő vagy nem megfelelő módon történő használatából adódó sérülésekért nem vállalunk felelősséget.

Tikkurila Kft. • H-1097 Budapest • Gyáli út 27-29. Ügyfélszolgálat: 06-40/200-701 • Fax: (36-1) 348 3070
Adószám: 10510153-2-43 • Cg.01-09-072793 • e-mail: info@tikkurila.hu • www.tikkurila.hu