

Malech

Mikronizált akrilgyanta bázisú vizes diszperziós alapozó

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A **Malech** falfelületek (pl. beton vagy cementkötésű javítóhabarcsok) általános alapozására használható az **Elastocolor**, **Quarzolite** és **Colorite** termékcsaládok bevonatainak és festékeinek felhordása előtt. A **Malech** alapozó szabályozza az aljzat nedvszívó képességét, és elősegíti a következő réteg tapadását.

A **Malech** alkalmazható az azbesztcement felületek végleges bevonására szolgáló **Aquaflex System** rendszerben is a rákerülő **Aquaflex** fedőrétegek tapadóhídjaként.

Jellemző alkalmazások

- Alapozóréteggént az **Elastocolor**, **Quarzolite** és **Colorite** termékcsaládok színes bevonatainak és festékeinek felhordása előtt új vagy meglévő, teljesen megszilárdult és nem különösen károsodott vakolatokra.
- Alapozóréteggént az **Elastocolor**, **Quarzolite** és **Colorite** termékcsaládok színes bevonatainak és festékeinek felhordása előtt régi és csak kevéssé málló homlokzatfestésre.
- Alapozóréteggént az **Elastocolor**, **Quarzolite** és **Colorite** termékcsaládok színes bevonatainak és festékeinek felhordása előtt zárt vagy kevéssé szellőző térben történő felületképzésre, mivel szagtalan.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

A **Malech** mikronizált akrilgyanta bázisú diszperziós alapozó, mely a felületre felhordva a hagyományos diszperziós alapozóknál mélyebbre hatol az aljzatba.

A **Malech** szagtalan, oldószermentes, ezért zárt vagy kevéssé szellőző térben is alkalmazható.

Különleges összetétele miatt a **Malech** a kezelendő felületen lévő port megköti.

A **Malech** mélyen behatol a felületbe, és így lassítja a kivirágzás kialakulását.

JAVASLATOK

- A **Malech**-et ne használja fém felületre.
- A **Malech**-et ne hordja fel nedves felületre.
- Ne hordja fel a **Malech**-et +10°C alatti hőmérsékleten.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Az aljzat előkészítése

Az új vagy esetleg kis felületen javítóhabarccsal javított felületek a felhordás előtt legyenek megfelelően kötöttek, feszültségmentesek, tökéletesen tiszták, szabályosak, szilárdak és szárazak.

A felület esetleges olaj- vagy zsírnymait, illetve a málló részeket teljesen el kell távolítani. Az esetleges repedéseket zárja el, és javítsa ki a károsodott részeket. Zárja el a porózus részeket, és egyenlítse ki az aljzat egyenetlenségeit.

A termék elkészítése

A **Malech** felhasználásra kész állapotú.

A csekély nedvszívó képességű felületek üvegesedésének elkerülésére a **Malech** legfeljebb 50%-os mértékben vízzel hígítható.

A termék felhordása

A **Malech**-et felhasználás előtt keverje fel, majd hagyományos módon ecsettel, hengerrel vagy szórással hordja fel.

Felhordás után legalább 12 órán át védje az esőtől.

A **Malech** 24 óra múlva válik átfesthetővé, illetve bevonattal kezelhetővé.

Tisztítás

Az ecsetet, hengert vagy (levegőmentes) szórópisztolyt a **Malech** száradása előtt vízzel lehet megtisztítani.

ANYAGSZÜKSÉGLET

0,10-0,15 kg/m² az aljzat nedvszívó képességétől függően.

KISZERELÉS

10 és 2 kg-os vödörök.

ELTARTHATÓ

A **Malech** száraz helyen, eredeti csomagolásban, +5°C és 30°C közötti hőmérsékleten tárolva 24 hónapig tartható el.

AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS A FELHORDÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A **Malech** a készítmények jelenlegi besorolási rendszerére vonatkozó előírások szerint nem veszélyes. Mindemellett, a felhordás során javasolt védőkesztyű és védőszemüveg viselése, valamint a vegyi anyagok kezelésekor szokásos óvintézkedések betartása.

A Biztonsági Adatlap szakemberek számára, kérésre rendelkezésre áll.

FIGYELMEZTETÉS

A termékismertetőben feltüntetett műszaki adatok, javaslatok és utasítások mindig csak a megadott feltételek mellett érvényesek. Az ettől eltérő munkakörülményekre és felhasználási területekre nem jelentenek kötelezettséget. Amennyiben a fentiekben ismertetettől eltérő munkakörülmények között vagy felhasználási területeken akarják a terméket használni, akkor a termék használatának megkezdése előtt megfelelő számú próbát kell végezni. Bár a termékismertetőben szereplő műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, ettől függetlenül csak a termékeink mindig azonos minőségére vállalunk garanciát.

A termékre vonatkozó referenciák kérésre rendelkezésre állnak, illetve hozzáférhetők a Mapei www.mapei.it és www.mapei.com honlapjain

MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek):	
TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK	
Állag:	híg folyadék
Szín:	áttetsző
Sűrűség (g/cm³):	1,01
Viszkozitás szállításkor (+20°C-on) (mPa•s):	20 (1-es rotor 100 fordulat/perc)
Száranyag tartalom (%):	15
Eltartható:	24 hónapig eredeti, bontatlan csomagolásban
1999/45/EK szerinti veszélyességi osztályozása:	nincs. Használat előtt olvassa el "Az előkészítés és a felhordás során betartandó biztonsági előírások" bekezdést, valamint a csomagoláson és a Biztonsági Adatlapon szereplő információkat
Vámtarifa szám:	3903 90 00
ALKALMAZÁSI ADATOK	
Száradási idő:	12 óra +20°C-on
Várakozási idő átfestés, új bevonat készítése előtt:	24 óra múlva +20°C-on
Felhordási hőmérséklet:	+5°C-tól +35°C-ig

MAPEI[®]
A JÖVŐT ÉPÍTJÜK

543-7-2006 alapján