

Optiva Matt (5) (belső falfesték)

Optiva Matt (5) (belső falfesték)

TÍPUS

Matt akrilát latex falfesték beltéri dekoratív, illetve védelmet nyújtó használatra. Alkalmas új és korábban festett felületek festésére. Nem alkalmas előzőleg mésszel, vagy meszes festékekkel kezelt felületek festésére.


ALKALMAZHATÓSÁG

Lakóépületek, irodák és közösségi helyiségek, iskolák, egészségügyi helyiségek (kórházak, gyermek játszóterek), üzemek és élelmiszeripar, étellel nem érintkező vakolt, glettelt, beton, gipszkarton felületek és mennyezeteinek a festése.

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

Lakóépületek, irodák és közösségi helyiségek, iskolák, egészségügyi helyiségek (kórházak, gyermek játszóterek), üzemek és élelmiszeripar, étellel nem érintkező vakolt, glettelt, beton, gipszkarton felületek és mennyezeteinek a festése.

MŰSZAKI ADATOK



Bázis festék	A és C
Színskála	Fehér, a Tikkurila Symphony színkártya színei szerint.
Fényességi fokozat	matt
Fedőképesség	16 m ² /liter/ rétegig. (A fedőképességet a kezelendő felület érdessége, porózussága, valamint a felhasználás módja és körülményei is befolyásolják.)
Kanna méretek	0.9 l, 2.7 l, 9 l, 18 l (bázis festék A)
Hígító	Víz
Keverési arány	Szükség esetén hígítsa a festéket max. 5%-ban vízzel.
Felvitel módja	Ecset, henger, szórás
Száradási idő 23°C és 50% relatív páratartalom esetén	23°C-on és a levegő 50% relatív páratartalma mellett: érintésszáraz 2 óra elteltével, átfesthető 4 óra múlva. (Alacsonyabb hőmérsékleten és magasabb páratartalom esetén a száradási idő hosszabb.)
mosásellenállóság	1. osztály (PN-EN ISO 11998:2007), (PN-EN 13300:2002)
Szárazanyag tartalom	Kb. 50%
Sűrűség	1,3 g/cm ³ (base A) and 1,2 g/cm ³ (base C)
Tárolás	Fagytól védendő. Lezárt kannákban, száraz beltérben tárolandó, 5 – 25°C hőmérsékleten.
Termékkód	C02 3905



Optiva Matt (5) (belső falfesték)

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

Festési körülmények	Minden festendő felület legyen száraz, a levegő hőmérséklete legalább +5°C legyen és a levegő relatív páratartalma pedig legyen 80% alatt.
Előkészítés	<p>Festetlen felületek: Az új beton -és vakolt felületeket legalább 4 hét száradási idő elteltével lehet lefesteni. Távolítsa el a felületről a port, a zsíros, olajos, a viaszos és egyéb szennyeződések és a laza lepergő rétegeket. A felület tisztítására és az esetleges penész eltávolítására használja a megfelelő Tikkurila termékeket. A kemény, fényes felületeket csiszolja matta, majd portalanítsa. A repedéseket, töréseket, szögek helyét töltsse ki, az egyenletlen felületeket egyenlítse ki a megfelelő Tikkurila töltőanyaggal. A javított felületeket száradás után alaposan csiszolja le, majd portalanítsa. Bizonyosodjon meg róla, hogy a teljes felület megfelelően elő van készítve a festéshez.</p> <p>Korábban festett felületek: Mossa le a felületet és távolítsa el arról a zsíros, olajos szennyeződések. A repedéseket, töréseket, szögek helyét töltsse ki, az egyenletlen felületeket egyenlítse ki a megfelelő Tikkurila töltőanyaggal. A javított felületeket száradás után alaposan csiszolja le, majd portalanítsa.</p> <p>Korábban enyves, vagy meszes festékekkel festett felületek: Távolítsa el teljesen az enyves, vagy a meszes festéket a felületről. Távolítsa el a felületről a port, a zsíros, olajos, viaszos és egyéb szennyeződések és a laza lepergő rétegeket. A repedéseket, töréseket, szögek helyét töltsse ki, az egyenletlen felületeket egyenlítse ki a megfelelő Tikkurila töltőanyaggal. A javított felületeket száradás után alaposan csiszolja le, majd portalanítsa.</p>
	<p>Figyelem! A festőszalagot festés után azonnal távolítsa el, mielőtt a festék megszáradna. Javasolt leellenőrizni, hogy a glett erős és stabil felületet képzett-e - amennyiben enyhe kézi dörzsöléssel a felület omladozik, vagy ha a glett a tenyéren marad, a felület laza és ajánlott Suprabilittel lealapozni.</p>
Alapozás	Alapozza a felületet Optiva Alapozóval (Optiva Primer), a fedőfesték tervezett színéhez hasonló árnyalattal.
Festés	<p>A lehetséges színkülönbségek elkerülése érdekében biztosítson elegendő, azonos gyártási számmal jelzett festéket a felület teljes egészére. Felhordás előtt alaposan keverje el a festéket. Hordja fel a terméket ecsettel, hengerrel vagy szórással 1-2 rétegben a felület teljes egészére. A felhordandó rétegek száma függ a felület nedvszívó képességétől. A nagyon gyenge takarású színek esetében lehetséges, hogy további rétegeket szükséges felhordani. A sötét színnel festett felületek felújításakor javasolt az Optiva Alapozó használata. Erős, C-bázisból keverhető színek használata esetén javasolt a fedőfesték színéhez hasonló, két-három árnyalattal világosabb színűre kevert Optiva Alapozóval alapozni.</p>
Szerszámok tisztítása	Tisztítás előtt törölje le a szerszámokról a lehető legtöbb festéket, majd mossa le azokat vízzel.
határérték	EU-határérték erre a termékre (Kategória/alkategória): A/a 30 g/l (2010). A termék max. 30 g/l VOC-t tartalmaz.
EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI BESOROLÁS	<p>A termék nem minősül veszélyes árunak. Gyermekek kezébe nem kerülhet. Festés után alaposan szellőztesse át a helyiséget, amíg a kellemetlen szag megszűnik. Ezután veheti használatba a helyiséget. További információt lásd a Biztonsági Adatlapon. Biztonsági Adatlap igényelhető a Tikkurila Kft-től.</p>

 [OPTIVA MATT 100301](#)

Optiva Matt (5) (belső falfesték)

KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS HULLADÉK KEZELÉS	A folyékony hulladékot csatornába engedni nem szabad. A folyékony hulladékot és a száraz, üres dobozokat/kannákat veszélyesanyag-lerakóhelyre kell szállítani.
SZÁLLÍTÁS	-

A fent említett információk laboratóriumi vizsgálaton és gyakorlati tapasztalaton alapulnak, amelyeket a termékismertetőben megadott időpontban ellenőriztek. A termék minőségét gyári rendszerünk garantálja, amely megfelel az ISO 9001-es minőségbiztosítási rendszernek és az ISO 14001-es környezetvédelmi követelményeknek. Mint a termék gyártója, a termék javaslatainktól eltérő vagy nem megfelelő módon történő használatából adódó sérülésekért nem vállalunk felelősséget.

Tikkurila Kft. • H-1097 Budapest • Gyáli út 27-29. Ügyfélszolgálat: 06-40/200-701 • Fax: (36-1) 348 3070
Adószám: 10510153-2-43 • Cg.01-09-072793 • e-mail: info@tikkurila.hu • www.tikkurila.hu