

TRANSPAKRYL FESTHETŐ TÖMÍTŐ

Oldal 2 / 2

SZÍNTELEN FUGATÖMÍTŐ**Műszaki adatok:**

Bázis	Akril diszperzió
Konzisztencia (állag)	Stabil paszta
Kötési rendszer	Fizikai száradás
Bőrképződés	A felülete 15 perc elteltével száradt
Kötési idő	Nincs meghatározás
Teljes keménység	Kb. 2 hét
Térfogat veszteség (teljes kikeményedés után)	Kb. 35 %
Sűrűség	1,03 g/ml
Maximális deformáció	10 %
Hőállóság (teljes kikeményedés után)	-20°C és +70°C között
Maximális deformáció	12 %
Maximális húzófeszültség	Nincs meghatározás

Termékleírás:

A Transpakryl fugatömítő egy jó minőségű , egykomponenses, akril diszperzió bázisú tömítő, amely kötés után fehérről színtelenné válik.

Csomagolás:

Szín: fehér – kötés után transzparens
Kiszereelés: 310 ml kartus

Tulajdonságok:

- Könnyű eldolgozhatóság
- Sokféle porózus alapfelületre alkalmazható
- Kötés után víztiszta
- Jó tapadás eloxált alumíniumra
- Teljes kikötés után festhető

Eltarthatóság és tárolás:

12 hónapig zárt gyári csomagolásban, hűvös és száraz helyen, +5°C és +25°C között. Fagymentes helyen.

Alkalmazások:

- Max. 15%-os fuga mozgáshoz
- Vakolatban és betonban keletkezett repedések tömítésére.
- Építőipari csatlakozófugákhoz, különösen porózus felületekre
- Falban lévő repedések, rések tömítésére
- Nyílászáró tokok és a fal közötti rések tömítésére
- Horizontális tömítésre a homlokzati paneloknál
- Szegélyléc és a fal közötti rések tömítésére

Alapfelületek:

Tiszta, száraz, zsír- és pormentesnek kell lennie. Minden szokásos porózus építőipari felülethez, eloxált alumíniumra, kerámiaira alkalmazható.

Előkezelés: erősen porózus felületet 1:2 részben (Transpakryl : víz) kezeljük.
Tapadás próba ajánlott.

Illesztési méretek:

Minimális szélesség: 5 mm
Maximális szélesség: 20 mm
Minimális mélység: 5mm
Ajánlott: szélesség = mélység

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.

TRANSPAKRYL FESTHETŐ TÖMÍTŐ

Oldal 2 / 2

Címketartalom:

Szimbólum: nincs
R- mondatok: nincs
S- mondatok: ninc

Eldolgozás:

Kézi- vagy pneumatikus pisztollyal.
Felhasználási hőmérséklet: +5°C és +30°C között
Fagyban és esőverésben ne alkalmazzuk.

Tisztítás: vízzel közvetlenül a felhordás után, kikeményedés előtt.

Javítás: saját anyagával

Munkavédelmi előírások:

A szokásos munkahigiéniai előírások betartása.

Megjegyzés:

- Folyamatos vízzel terhelt felülete: 24 órán keresztül terhelve enyhe homályosodás lép fel, 14 nap vízterhelés után a termék ki fehéredik és az adatlapban leírt tulajdonságok erősen romlanak ill. nem 100%-ig megbízhatóak.

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.