

## TEHO OLAJFESTÉK FÁRA (TEHO OIL-BASED PAINT FOR WOOD)



- \* olaj alapú alkid festék fára
- \* alkalmas kültéri fahomlokzatok, ablaktáblák, korlátok stb. festésére

### TERMÉKTÍPUS:

Alkid kötőanyagú, olaj alapú festék kültéri fafelületek festésére.

### ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Alkalmas fahomlokzatok, viharlécek, ablaktáblák, korlátok, kerítések, zászlórudak.

Kültéri fafelületek festése, mint pl. kezeletlen fa, gyárilag alapozott fa, fűrészelt vagy gyalult, korábban olajfestékekkel kezelt fafelületek.

---

### MŰSZAKI ADATOK:

#### Bázisfesték:

A-bázis, C-bázis

#### Színek:

#### Színkártyák:

Fa Homlokzatok és Fa Homlokzatok 2018 színkártyák. Tikkurila színezőrendszer kültéri színeire színezhető.

#### Fényességi fokozat:

Félfényes

#### Fedőképesség:

Fűrészelt felületek: 6 – 8 m<sup>2</sup>/l/réteg, gyalult felületek: 9 – 11 m<sup>2</sup>/l/réteg

#### Kiszerezések:

A-bázis: 0,9 l; 2,7 l; 9 l; 18 l  
C-bázis: 0,9 l; 2,7 l; 9 l; 18 l

#### Felhordási mód:

Ecset

#### Száradási idők: (23°C-on és 50%-os relatív páratartalom mellett)

A festett felület kb. 24 óra elteltével száraz. A következő réteget hordja fel az alapozó réteg felhordását követően pár nappal. Száradáslassító tényezők: vastag festékréteg, alacsony hőmérséklet, magas páratartalom.

#### Szárazanyag-tartalom (%):

62

#### Sűrűség:

Kb. 1,3 kg/l, szintől függően (ISO 2811)

<b>Időjárásállóság:</b>	Az olajfestékek közös tulajdonsága, hogy időjárási hatásoknak való kitettség esetén, a bevonat veszít fényességéből.
<b>Tárolás:</b>	Tűri a hidegbe való tárolást és szállítást. A bontott vagy elégtelenül visszazárt kannában a termék veszít hosszú távon való tárolhatóságából.

## **FELHASZNÁLÁS:**

**FELHORDÁSI KÖRÜLMÉNYEK:** A festendő felület legyen száraz, tiszta. A levegő hőmérséklete legyen legalább +5°C fölött, relatív páratartalma pedig 80% alatt. Tervezze úgy a festési munkálatot, hogy a festékréteg még az esti harmat leszállta előtt meg tudjon száradni, ellenkező esetben a magas páratartalom a bevonat fakulásához vezethet.

## **FESTÉKELŐKÉSZÍTÉS**

Alapozáshoz és fedőfestéshez szükség esetén hígítsa a festék 1050-es jelzőszámú hígítóval.

### **1) FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE**

Távolítsa el a felületről az elszürkült előregedett faréteget.

#### **Festetlen felületek:**

Tisztítsa meg az új fafelületet a portól, távolítson el minden penészfoltot, laza rostokat és egyéb szennyeződést. Alapozza a fafelületet az építkezés minél korábbi fázisában Valtti Primer vagy Valtti Base alapozóval. A korróziós kockázatnak kitett fémelemeket (mint pl. szögek) alapozza Rostex Super korróziógátló alapozó festékekkel. A csomókból távolítsa el a laza, lepergő gyantát.

#### **Korábban olajfestékkel festett felületek:**

Távolítsa el a leváló festékréteget és elszürkült faanyagot, majd tisztítsa meg a felületet drótkefe segítségével. Az erősen elszennyeződött vagy penészes felületeket mossa le alaposan Homeenpoisto penésztávolító szerrel, a használati utasítások betartása mellett. A csupasz fafelületeket alapozza Valtti Primer vagy Valtti Plus Base alapozóval.

### **2) FELHORDÁS:**

Egyenletes színhatásért keverje össze egyetlen edényben a festéshez szükséges teljes festékmennyiséget. Használat keverje fel alaposan a festéket. Hordja fel a terméket ecsettel. Alapozza a felületet 5%-ban hígított Teho Olajfestékkel (1050-es jelzőszámú hígító). Hagyjon legalább 24 óra, de inkább pár napnyi száradási időt, majd fedőréteggént hordja fel a terméket hígítás nélkül. Amennyiben ez szükséges, a fedőréteg is hígítható. Kezelje különös figyelemmel a bútú részeket.

#### **Figyelem!**

A faanyag gyantákat és egyéb foltosodást okozó anyagokat tartalmaz, különösek a csomók környékén, melyek hőmérsékleti és páratartalmi ingadozások hatására a felület elszíneződését vagy szivárgást okozhatják.

#### **FESTŐSZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA:**

Tisztítás előtt törölje le a szerszámokról a lehető legtöbb festéket, majd mossa le azokat 1050-es jelzőszámú hígítóval vagy Tikkurila Pensselipesu szerszámtisztító folyadékkal.

#### **FELÜLET TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA:**



A kezelt felületek kb. 4 héttel a felhordást követően érik el a végső kikeményedést és tartósságot. A kéthetes időszakban kezelje óvatosan a felületet. Tisztítás szükségessége esetén használjon puha kefért, nedves törölkendőt vagy felmosót.

Egy hónap után a felületek Tikkurila Huoltipesu tisztítószerrel (1 rész Huoltipesu tisztítószer, 10 rész víz) tisztíthatók. Makacs szennyeződések esetén használjon töményebb oldatot (1 rész Huoltipesu + 1 rész víz). Lemosást követően öblítse le alaposan a felületet, majd hagyja azt megszáradni.

### **FELÚJÍTÓ FESTÉS**

A Teho Olajfestékkel festett felületek Teho Olajfestékkel, a Tikkurila Ultra festékcsalád termékeivel, Pika-Teho vagy Valtti Opaque festékkel festhetők át.

### **EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI OSZTÁLYOZÁS:**

GHS02 / GHS07 / GHS09

Gyúlékony folyadék és gőz. Allergiás bőrreakciót válthat ki. Álmoságot vagy szédülést okozhat. Mérgező a vízi élővilágra, hosszantartó hatással. Ha orvosi tanács szükséges, mutassa meg az orvosnak a termékkannát vagy a címkét. Gyermekektől távol tartandó. Szikrától és nyílt lángtól távol tartandó - Tilos a dohányzás. Kerülje a gőz belégzését. Csak szabadban vagy jól szellőző helyen használható. Kerülje a termék környezetbe való jutását. Viseljen védőkesztyűt. HA BŐRRE KERÜL: Mossa le bő vízzel. Kis mennyiségű szenzibilizáló anyagot tartalmaz: neodekánsav, kobaltsó, etil-metil-ketoxim és ftálsav-anhidrid.

Tartalmaz: Szénhidrogének, C9C-C11, n-alkánok, izealkánok, ciklikus, <2% aromás vegyületek, 2-oktil-2H-izotiazol-3-on (OIT), 4,5-diklór-2-oktil-2H-izotiazol-3-on (DCOIT).

További információt lásd a Biztonsági Adatlapon. Biztonsági Adatlap igényelhető a Dejmark Kft-től.

### **KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS HULLADÉKKEZELÉS:**

A folyékony hulladékot és a száraz, üres dobozokat/kannákat veszélyesanyag-lerakóhelyre kell szállítani.

Figyelem: öngyulladás veszélye! A termékkel átitatott törölőruhák, papírtörölők stb. kigyulladhatnak. Megsemmisítés előtt tárolja ezeket zárt, vízzel töltött fémedényben.

### **FORGALMAZZA:**

DEJMARK Kft. H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29.

Tel: +36 1 348 3040, Fax: +36 1 348 3070

[info.hu@dejmarkgroup.com](mailto:info.hu@dejmarkgroup.com), [www.dejmark.hu](http://www.dejmark.hu)