

# PINJA W-OIL

## TERMÉKTÍPUS

Vízhígítású, módosított faolaj.

## A TERMÉK KIEMELT TULAJDONSÁGAI ÉS JAVASOLT FELHASZNÁLÁSI TERÜLETE

- Gyorsan szárad.
- Felhasználható bútorok, fa táblák, deszka és egyéb fa felületekre, páras kül- és beltéri helyiségekben.
- Megóvja a fát a nedvességtől és a szennyeződéstől, és megakadályozza a gombák és penész kialakulását a felületen.

## MŰSZAKI ADATOK

### Száranyag-tartalom

Kb. 10 % térfogatra, 11 % tömegre vetítve.

### Sűrűség

1,0 kg/liter

### Termékkód

394 6909

### Elméleti kiadósság

8-10 m<sup>2</sup>/l/réteg.

A gyakorlati kiadósság függ a felhordási technológiától, a festési körülményektől, a festendő felület alakjától, nedvszívó képességétől és felületi érdességétől.

### Eltarthatóság (+23 °C)

12 hónap.

### Felhordás

Felhordási technika	Viszkozitás DIN 4
Mártás	Szállítási viszkozitás
Függöny-festés	Szállítási viszkozitás
Ecsetelés	Szállítási viszkozitás
Szórás	Szállítási viszkozitás

### Száradási idők (100-120 g/m<sup>2</sup>)

	20 °C	30 °C
Polírozható, után	30-60 perc	15-30 perc

A száradási és átfestési időt befolyásolhatja a felhordás módja, a felhordás körülményei és a festendő felület alakja és porózussága.

### Hígítás

Vízzel.

### Festőszerszámok tisztítása

Vízzel.

### Színek

Áttetsző. AKVI TONE és TEMASPEED FONTE színezés.

## PINJA W-OIL

### FELHORDÁS

Használat előtt keverje fel alaposan az olajat, és hígítsa vízzel, amennyiben szükséges. Egyenletesebb felület eléréséhez a felület felpolírozható.

### Felhordási körülmények

A kezelendő felület legyen tiszta és száraz. A felhordás és az olaj száradása alatt a környezet hőmérséklete, a kezelendő felület és az olaj hőmérséklete 18 °C felett legyen, és a relatív páratartalomnak 70% alatt kell lennie.

### Illékony szerves vegyület tartalom (VOC)

Az olaj illékony szerves vegyület tartalma 40 g/l.  
A maximum VOC tartalom a felhasználásra kész olajban (10 %-ban hígítva) 50 g/l.

### EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

Mindig olvassa el a dobozon található információt. További információk a veszélyes tényezőkről és az azok ellen való védekezésről a biztonsági adatlapon szerepelnek.

Biztonsági adatlap a Tikkurila Kft.-től igényelhető.

C:\Documents and Settings\Zsuzsi\Asztal\Eredeti termékleírások\Coatings\Faipar\pinja\_woil.doc