


## Optiva Primer (alapozó)

### Optiva Primer (alapozó)

<b>TÍPUS</b>	Matt, akrilát-latex alapozófesték.
<b>ALKALMAZHATÓSÁG</b>	Beltéri beton, vakolt, téglá, glettelt, farost, gipszkarton és faforgács felületek alapozófestésére alkalmas. Nem alkalmas korábban meszelt felületekre.
<b>FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT</b>	Beltéri falakra és mennyezetekre.



### MŰSZAKI ADATOK



Színskála	Világos árnyalatok a Tikkurila Symphony színkártyáról.
Fényességi fokozat	teljesen matt
Fedőképesség	6-8 m <sup>2</sup> /liter. A fedőképességet a kezelendő felületet érdessége, porózussága, valamint a felhasználás módja és körülményei is befolyásolják. Az Optiva Grunt alapozófesték, azért nincs tényleges takaróképessége.
Kanna méretek	0.9 l, 2.7 l, 9 l
Hígító	Víz
Keverési arány	Víz max 5%
Felvitel módja	Hengerrel, ecsettel vagy szórással.
Száradási idő 23°C és 50% relatív páratartalom esetén	2 óra múlva érintésszáraz.
Szárazanyag tartalom	Kb. 33%
Sűrűség	1,16 g/cm <sup>3</sup>
Tárolás	Fagytól védendő

## Optiva Primer (alapozó)

### FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

Festési körülmények	Minden festendő felület legyen száraz, a levegő hőmérséklete legalább +5°C, a levegő relatív páratartalma legfeljebb 80%-os.
Előkészítés	Tisztítsa meg az új felületet a szennyeződéstől és a portól. Szükség esetén simítsa el a felületet glettel, és a száraz felületet csiszolja le. Távolítsa el a csiszoláskor keletkezett port és .Fesse a felületet 2 rétegben Optiva Grunt alapozóval.  Korábban festett felületen mossa le a festett felületet festéklemosóval és öblítse át gondosan vízzel. Csiszolja le a kemény, fényes felületeket matta. Távolítsa el a csiszoláskor keletkezett port. Simítsa el a repedéseket és mélyedéseket glettel és csiszolja át a megszáradt felületet. Távolítsa el a csiszoláskor keletkezett port.
Festés	A felhasználás előtt alaposan keverje fel a Optiva Grunt alapozót és szükség esetén hígítsa 5%-ban vízzel. Vigye fel 2 rétegben a festéket hengerrel, ecsettel vagy szórással.
Szerszámok tisztítása határérték	Használat után a szerszámokat tisztítsa azonnal tiszta vízzel. Cat. A/h. Acceptable content VOC since 2007r. - 50 g/l. Product contain below: 50 g/l VOC.

### EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI BESOROLÁS

A termék összetétele nem indokolja a figyelmeztető jelzést. A használat során megkövetelt a gondos eljárás. A termékről biztonsági adatlap kérhető.

 [OPTIVA PRIMER 100301](#)

### KÖRNYEZETVÉDELEM - ÉS HULLADÉK KEZELÉS SZÁLLÍTÁS -

A fent említett információk laboratóriumi vizsgálaton és gyakorlati tapasztalaton alapulnak, amelyeket a termékismertetőben megadott időpontban ellenőriztek. A termék minőségét gyári rendszerünk garantálja, amely megfelel az ISO 9001-es minőségbiztosítási rendszernek és az ISO 14001-es környezetvédelmi követelményeknek. Mint a termék gyártója, a termék javaslatainktól eltérő vagy nem megfelelő módon történő használatából adódó sérülésekért nem vállalunk felelősséget.

Tikkurila Kft. • H-1097 Budapest • Gyáli út 27-29. Ügyfélszolgálat: 06-40/200-701 • Fax: (36-1) 348 3070  
Adószám: 10510153-2-43 • Cg.01-09-072793 • e-mail: info@tikkurila.hu • www.tikkurila.hu